

Goldene Regeln für den Einsatz von QS- und WE-Produkten

QS-Produkte verfügen über eine Reihe von Eigenschaften, die kein anderes Produkt auf dem Markt bieten kann:

- Verarbeitung ab +1 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit bis zu max. 95 %.
- Erhöhte Sicherheit gegen Abwaschen bei leichter bis mittelstarker Beregnung, gegenüber konventionellen Produkten ohne „Regenschutz“.
- Schneller als konventionelle Produkte durchgetrocknet und damit eher überarbeitbar.
- Eigenständige, lösemittelarme Bindemitteltechnologie speziell für die kühlen Jahreszeiten. Ohne „Frostschutzmittel“.

Folgende Tipps sollen Ihnen helfen, das Leistungsspektrum der QS-Produkte voll zu nutzen:



Noch nicht überarbeitbar



Überarbeitbar

- **Der optimale Verarbeitungstemperaturbereich für QS-Produkte liegt zwischen +1 °C und +10 °C. Die relative Luftfeuchte darf maximal 95 % betragen.**
- **Die maximal mögliche Verarbeitungstemperatur liegt bei 15 °C.**
- **Der Untergrund muss gleichmäßig trocken, kondensat-, reif- und eisfrei sein.**
- **Auf neueren mineralischen oder zementhaltigen Untergründen muss mit dem Putzgrund StoPrep QS zwischenbeschichtet werden.**
- **Nie QS-Produkte mit Standardmaterialien mischen oder an ein und derselben Fläche verarbeiten.**
- **Prüfen Sie die Überarbeitbarkeit eines QS-Produktes auch mit einem stumpfen Gegenstand. Der Untergrund darf sich bei Druck nicht mehr verschieben.**
- **Bei höheren Schichtstärken (>3mm) sind zusätzliche Arbeitsgänge mit ausreichenden Trockenzeiten einzukalkulieren.**
- **Geben Sie zu QS-Produkten kein oder so wenig wie möglich verdünnendes Wasser hinzu.**
- **Weder QS noch WE schützen wässrige Materialien an der Fassade vor Frost und Schlagregen, wenn die Beschichtung noch nicht trocken ist. Prüfen Sie im Voraus die zu erwartenden Wetterbedingungen und planen Sie gegebenenfalls entsprechende Schutzmaßnahmen wie Gerüstplanen und oberseitigen Regenschutz ein.**



Hauptsitz Sto AG
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Telefon +49 7744 57-0
Telefax +49 7744 57-2178

Infoservice
Telefon +49 7744 57-1010
Telefax +49 7744 57-2010
infoservice@sto.eu.com
www.sto.de

