

Tehnični list

Metylan NP Power Granulat plus

Lepilo za tapete



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- grobe vlaknene tapete tudi na težkih podlagah, koprenah za renoviranje, reliefnih tapetah, vinilnih, strukturnih, vtisnjenih in tekstilnih tapetah
- lepljenja s posebnimi zahtevami
- posebej za površine z novim ometom
- na stenske in stropne površine
- tapecirna naprava in nanos na steno

Lastnosti

- visoka začetna oprijemljivost pri dobri možnosti popravka
- zelo visoka lepljivost
- visoka varnost
- velik doseg
- optimalno porazdelitev lepila
- se lahko odmerja
- možnost brezračnega brizganja
- oznaka primernosti za alergike
- mešati z malo prahu

Videz

- mlečno bela/posuši se prozorno

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

Priprave

Priprava podlage in izvedba premazovanja morata ustrezati splošno priznanim pravilom tehnike. Vsi premazi in predhodna dela morajo vedno ustrezati objektu in zahtevam, katerim bo ta izpostavljen.

Odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare premaze in sloje ter očistite površino (mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov).

Sredstva za temeljni premaz ne smejo ustvariti sijočega sloja.

Normalno vpojne podlage

Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex ali StoPrim GT. StoPrim Plex je pripravljen na obdelavo in se lahko odvisno od vpojnosti podlage razredči z vodo do najv. 30 %.

Tehnični list

Metylan NP Power Granulat plus

Šibko vpojne podlage:

Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Color ali StoPrim Sil Color.

Vodotopne sestavine:

Izolacija z izdelkom StoPrep Isol.

StoPrep Isol je pripravljen na obdelavo in redčenje ni dovoljeno.

Splesnele površine:

Površine obdelajte z izdelkom Geiger STOP ali jih premažite z 10-odstotno raztopino vodikovega peroksida in jih temeljito izperite s čisto vodo. Pri sanaciji plesni upoštevajte ustrezne državna priporočila in smernice.

Pri premazovanju akrilnih fugirnih in tesnilnih mas lahko zaradi višje viskoznosti akrilne tesnilne mase nastanejo razpoke in/ali obarvanja premaza. Zaradi različnih izdelkov na trgu morate v posameznem primeru sami opraviti poskuse za oceno oprijema.

Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno odgovornost preveriti in oceniti podlago.

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura podlage in zraka: +10 °C

Mešalno razmerje vnaprejšnje lepljenje: 1 :20 (20 l vode na 1 kg) obseg pribl. 110 m²
nanos na hrbtno stran (ščetka, stroj): 1 : 12 (12 l vode na 1 kg) obseg pribl. 65 m²
nanos na steno (valjček): 1 : 10 (10 l vode na 1 kg) obseg pribl. 45 m²

Priprava materiala

Odvisno od uporabe (vnaprejšnje lepljenje, nanos na hrbtno stran, nanos na steno) izberite skalo na odmernem kozarcu. Želeno količino hladne vode ulijte v vedro. S pripomočkom za odmerjanje ustrezno skali vzemite potrebno količino lepila iz posode z izdelkom. Sedaj granulat v celoti in hitro z močnim mešanjem stresite v vodo in mešajte naprej pribl. 1 minuto. Po pribl. 2–3 minutah premešajte in po pribl. 10–15 minutah še enkrat močno pretlačite.

Nanašanje

lepilo na stensko oblogo, lepilo na podlago, brezzračno brizganje, obdelava s tapecirno napravo

nanos na hrbtno stran (krtača ali stroj):

Obloge na hrbtni strani enakomerno s ščetko ali napravo premažite z lepilom, jih zložite in počakajte, da se zmehčajo v skladu s predpisi.

nanos na steno:

Dimenzijsko stabilni koprenasti izdelki ne potrebujejo časa za mehčanje in jih je mogoče obdelati v tehniki lepljenja na steno. V ta namen nanesite lepilo s kratkim valjčkom na podlago in trakove vstavite v še vlažno lepilno podlago. Pri tem je treba paziti na dovolj debel sloj lepila.

Tehnični list

Metylan NP Power Granulat plus

Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.
-----------------	-----------------------------------

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Uporaba na površinah z vplivom vode: - Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).
--	--

Dobava

Pakiranje	vedro
-----------	-------

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, suhem in zaščiteno pred zmrzaljo.
---------------------	---

Dovoljenja/ atesti

TÜV- Certificate	Metylan spezial, TG Power Granulat, NP Power granulat plus (preizkus materiala – primeren za alergike) Preizkus materiala – primeren za alergike
------------------	---

Oznaka

Produktna skupina	Lepilo za tapete
-------------------	------------------

Varnost	Upoštevajte varnostni list!
---------	-----------------------------

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

Metylan NP Power Granulat plus

Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com