


Tehnični list

Sto-Abbeizer S94

Sredstvo za odstranjevanje barv in lakov,
biološko razgradljivo, brez kloroogljikovodikov



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- za odstranjevanje disperzijskih barv, barv iz lateksa in čistega akrila, organskih ometov, lakov, lazur in PU-pene.
- na vseh mineralnih podlagah in podlagah, odpornih proti topilom, kot so beton, zid (npr. klinker), povsem mineralni ometi, naravni kamni, les in kovine

Lastnosti

- brez kloroogljikovodikov
- biološko razgradljiv
- brez aromatičnih topil, mehčal in parafinov
- dolg možen čas uporabe
- topi več barvnih slojev v enem delovnem koraku
- steklo se ne poškoduje

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota		1 g/cm ³	
PH-vrednost		7,5 - 8,0	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Vedno ustvarite testne površine, da lahko določite optimalen čas učinkovanja in porabo materiala.
Vpojnost podlage je treba obvezno upoštevati, ker občutno vpliva na čas učinkovanja in porabo materiala.

Ne nanašajte na vlažne podlage.
Pri zelo vpojnih podlagah nanesite temu primerno več materiala.
Med obdelavo se izogibajte dežju, prepihu, nizkim temperaturam (mráz).

Priprave

Tehnične omejitve:

Tehnični list

Sto-Abbeizer S94

Pri močno vezanih enokomponentnih in dvokomponentnih lakih, elastičnih fasadnih barvah, barvah z lanenim oljem in pri umetnih snoveh, ki vsebujejo mehčala, barve ni mogoče odstraniti.

Pozor: površine, ki so dlje časa umazane zaradi sredstva za odstranjevanje barv in lakov, vedno hitro očistite z vodo, ker drugače obstaja nevarnost nastajanja madežev.

Če se razrahljani premazi odstranijo z visokotlačnim čistilnikom na vročo vodo, je treba načrtovati prestrezne priprave v okviru izdelave ogrodja.

Objekt je treba prijaviti pri pristojnih uradih in se pred začetkom dela o tem dogovoriti.

Pri obdelavi v brezračnem postopku se priporoča, da ogrodje s ponjavami snamete in da se varnostni napotki strogo upoštevajo.

Odpadno vodo (mešanica raztopljenе barve in sredstva za odstranjevanje barv in lakov brez kloroogljikovodikov), je mogoče v večini občin, po ločitvi trdnih delcev prek odlaganja v posodi ali podobno, neposredno speljati v kanalizacijo za umazano vodo.

Prestrezni žlebovi za umazano vodo:

Za izdelavo prestrezne posode za umazano vodo je mogoče postopati na naslednji način:

Akrilno tesnilno maso nanesite na steno, vstavite vodotesno in proti kemikalijam odporno ponjavo, ponjavo s strešno letvijo privijte na steno, jo navlecite na ogrodje in pritrdite.

Z lesenimi prečkami, vstavljenimi v prestrezno posodo, izdelajte odlagalno korito, in namestite črpalko za umazano vodo.

Če je potrebno, priložite zalogovnik za umazano vodo.

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C najvišja temperatura podlage in zraka: +35 °C
-----------------------------	---

Priprava materiala	Material je pripravljen na obdelavo in ga ni dovoljeno spreminjati. Pred uporabo ga dobro premešajte z mešalnikom.
---------------------------	---

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	odvisno od podlage	0,30 - 2,00	kg/m ²
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.			

Tehnični list

Sto-Abbeizer S94

Nanašanje

premazovanje, krtačenje, valjanje, nanos z gladilko, brezračno brizganje

Za doseganje celovitih lastnosti raztapljanja pazite na zadostno nasičen nanos materiala.

Čas učinkovanja: vsaj 30 minut do nekaj ur, morebiti čez noč ali dlje.

Pri večplastnih premazih po času učinkovanja 2–6 ur še enkrat premazati ali poškropiti mokro na mokro.

Pri debeloslojnih premaznih sistemih pustite učinkovati čez noč in površino dodatno prekrijte s folijo.

Nanos poteka kot postopek čiščenja vedno od spodaj (podzidek) navzgor.

odstranjevanje:

Tanke sloje v raztopljenem stanju z visokotlačnim čistilnikom poškropite z vročo vodo od spodaj navzgor na že očiščene površine.

Pri debelih slojih najprej odrinite prvi razgrajeni zgornji sloj z lopatico, nato izdelek še enkrat nanesite mokro na mokro ter ga pustite učinkovati.

V razgrajenem stanju površino izperite z visokotlačnim čistilnikom z vročo vodo na območju med 80 in 130 bar, s +80 °C (na cevi), pri tem brizgajte od spodaj navzgor in na že očiščeno površino.

Da bi preprečili zaustavitev reakcije zaradi vode, pri tem pršilo vedno držite stran od premazanih površin.

Prestrezite odpadno vodo.

brezračno brizganje:

Iz naprave v celoti odstranite filtre in sita.

šoba: 0,021"–0,043"

tlak: 40–80 bar

Brezračna naprava s pogonom na zračni tlak, z delovnim tlakom pribl. 2 bar.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Zaradi topil, ki počasi izparevajo in ki topijo vezivni sistem za odstranjevanje barv, je te mogoče preprosto odriniti ali izprati.

Za doseganje celovitih lastnosti raztapljanje je treba paziti predvsem na zadostno nasičen nanos materiala. Če je bilo naneseno premalo materiala, postane površina suha in rumeno bela.

V tem primeru ne odstranjujte z vodo, ampak na novo namažite material, postopek raztapljanja se potem znova aktivira.

Tehnični list

Sto-Abbeizer S94

Odstranjevanje razrahljanih premazov mora vedno potekati ob optimalnem času luščenja.

Dlje kot že razrahljan premaz ostane na mineralni podlagi, tem težje je izpiranje, kar med drugim lahko privede do daljših časov čiščenja.

Za lesne površine je najbolj primeren debel, okrogel prelepljen čopič, ki ima pribl. 1 cm dolge ščetine.

Topla voda do +40 °C olajša naknadno izpiranje. Na koncu je treba površino še enkrat izprati s čisto in hladno vodo.

V stanju, ko je premaz v celoti odstranjen, nezdružljivosti z novimi premazi niso znane.

Površina, s katere so odstranjeni barve in laki, mora biti pred novim nanosom prezračena in suha.

Med obdelavo je treba poskrbeti za zadostno prezračevanje.

V notranjih prostorih vedno delajte s folijo.

Pri uporabi v živilski industriji je treba izključiti vsa tvegana območja.

Dobava

Barvni odtenek prozoren

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti dobro zaprto in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 1450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2021

Oznaka

Produktna skupina Sredstvo za odstranjevanje barv in lakov

Varnost Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah.

Tehnični list

Sto-Abbeizer S94

Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com