


Tehnični list

Sto-Dispersionskleber

Organska lepilna masa za povsem ravne podlage



Značilnosti

- Uporaba**
- zunaj
 - za polno površinsko lepljenje plošč iz polistirenske trde pene
 - za lesne materiale
 - za nosilne, ravne, šibko vpojne podlage, npr. vlakneno mavčne in vlakneno cementne plošče

- Lastnosti**
- pripravljen na obdelavo

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm ³	
Ekvivalentna debelina zračne plasti za difuzijo	EN ISO 7783	0,87 - 1,0 m	
Upornost difuzije vodne pare μ	EN ISO 7783	1.200 - 2.200	
Toplotna prevodnost	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

- Zahteve**
- Podlaga mora biti trdna, ravna, suha, nosilna in brez maščobe ter prahu. Po potrebi na mestu samem preverite, ali je pritrditev primerna za to podlago. Zaradi vlage ali podlage, ki se še ni popolnoma vezala, lahko pride do poškodb v sledečih slojih, npr. do nastajanja mehurčkov, razpok.

- Priprave**
- Preverite primernost in nosilnost obstoječih premazov. Odstranite premaze, ki niso nosilni.
Po potrebi podlago očistite.

Obdelava

- Temperatura obdelave**
- najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

- Priprava materiala**
- Ko material premešate, je pripravljen na obdelavo.
Po potrebi dodajte vodo, da vzpostavite pravilno konsistenco materiala.

Tehnični list

Sto-Dispersionskleber

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	lepljenje plošč iz trde EPS-pene, zobatost 4x4	1,00 - 1,50	kg/m²
	lepljenje plošč iz trde EPS-pene, zobatost 6x6	1,80 - 2,30	kg/m²
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.			
Nanašanje	nanos z zobato lopatico, strojno uporaba kot lepilna masa: Izdelek nanesite strojno ali ročno z nerjavno kovinsko ozobljeno gladilko. Plošče takoj vtisnite v svežo plast lepila ali jih namestite plavajoče in pritisnite nanjo. Plošče polno površinsko prilepite.		
Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Čas sušenja je odvisen od temperature, vetra in relativne zračne vlage. Pri neugodnih vremenskih razmerah je treba uporabiti ustrezne možnosti zaščite površine za obdelavo oz. sveže fasade (npr. namestiti zaščito pred dežjem).		
Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.		
Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Nadaljnje napotke za obdelavo najdete v pravilih za obdelavo posameznih sistemov.		
Dobava			
Barvni odtenek	bela		
Pakiranje	vedro		
Skladiščenje			
Pogoji skladiščenja	Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.		
Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže: 1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026 Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.		

Tehnični list

Sto-Dispersionskleber

Dovoljenja/ atesti

ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS in StoArmat Classic/Classic plus) Evropska tehnična ocena
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L in StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Evropska tehnična ocena
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (MW/MW-L in StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz + QS/StoPrefa Armat) Evropska tehnična ocena
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS in StoLevell Uni) Evropska tehnična ocena
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS in StoLevell Novo) Evropska tehnična ocena
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS in StoLevell Duo) Evropska tehnična ocena
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS in StoLevell FT) Evropska tehnična ocena
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (lesena gradnja – EPS in StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Evropska tehnična ocena
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (lesena gradnja – MW-L in StoLevell Uni/StoLevell Novo, pritrditev: lepljeno) Evropska tehnična ocena

Oznaka

Produktna skupina Lepilo

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
polimerna disperzija
mineralna polnila
voda
gliholeter
alifati
zgoščevalno sredstvo
omakalno sredstvo
odstranjevalec pene
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi bronopola (INN)
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi 1,2-benzisotiazolin-3-ona (BIT)

Varnost

Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Tehnični list

Sto-Dispersionskleber

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208

Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijski odziv.

Pri tem gre za konzervirna sredstva.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com