

Tehnični list

Sto-Fugenfüller VHF

Fugirna masa za obešene prezračevane fasade,
trdna



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za zapolnjevanje posameznih, nenačrtovanih fug med nosilnimi ploščami
- širina fuge: 3–6 mm

Lastnosti

- enokomponenten
- žilavo elastičen
- hitra vzpostavitev trdnosti
- brez silikona
- brez topila
- preprosta obdelava

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota		1,40 g/cm ³	
Temperaturna obstojnost		-40 - 90 °C	
Dovoljeno celotno preoblikovanje	DIN EN ISO 10563	≤ 7 %	
Shore-A-trdota	DIN 53505-D/EN ISO 868	50	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti ravna, nosilna, suha, čista, brez cvetenja, ločilnih sredstev, prahu in maščob.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +40 °C

Čas obdelave

Pri +23 °C in 50 % relativne zračne vlage maks. 8 minut.

Priprava materiala

Pripravljen na obdelavo

Tehnični list

Sto-Fugenfüller VHF

Nanašanje

zaprto fugo obdelajte v skladu s sestavo sistema (glejte pravila za obdelavo ali program izdelkov StoVentec R, S, C, M ali G)

Izdelek s stiskalnico za kartuše enakomerno nanesite v fugo. Prezračevalne reže ne zmanjšajte ali zaprite. Globina za zapolnitev fuge je debelina plošče (12 mm).

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Pri +23 °C in 50 % relativne zračne vlage ter debelini sloja 3,0–4,5 mm: strditev po 24 h, pri debelini sloja $\geq 4,5$ mm strditev po 48 h. možnost nadaljnje obdelave po 24 h

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Masa fuge je praviloma bistveno bolj elastična kot sledeči premazi ali obloge. Če se ti premazi preveč raztegnejo, lahko nastanejo razpoke in vidna mesta.

Dobava

Barvni odtenek

bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti na suhem in hladnem. Zaščititi pred sončnimi žarki.

Rok skladiščenja

Možnost skladiščenja 15 mesecev od datuma proizvodnje.

Oznaka

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208

Vsebuje trimetoksivinilsilan. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH211

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Tehnični list

Sto-Fugenfüller VHF

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com