

Tehnični list

Sto-Fugenkitt WF

Akrilna tesnilna masa



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- za lepljenje profilov za notranje prostore
- za zatesnitev fug brez ali le z rahlim premikom
- ni primeren za fuge z zmernimi in velikimi premiki (npr. okenske priključne fuge, raztezne fuge)

Lastnosti

- plastično prožen
- ne vsebuje prostih mehčal

Format

- kartuša s 310 ml

Posebnosti/napotki

- izdelek ustreza EN 15651-1
- izdelek ni odporen proti stalnemu vplivu vode in ga je treba v zunanjem območju zaščititi s premazom

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Požarna odpornost	EN 13501-1	E	
Osnovna gostota		1,7 g/cm ³	pribl.
Temperaturna obstojnost		-25 - 80 °C	
Dovoljeno celotno preoblikovanje		10 %	
Maks. širina fuge		25 mm	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti brez odvitih delov, maščobe, prahu in olja.

Priprave

Iz fuge odstranite prah, ostanke ometa in malte.

Tehnični list

Sto-Fugenkitt WF

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C
----------------------	---

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	odvisno od objekta in uporabe	
	Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi ugotavljajte na objektu.	

Nanašanje	se nanaša s kartušo, z ustrezno stiskalnico za kartuše Fuga mora biti široka vsaj 7,5 mm in največ 25 mm, globoka vsaj 12 mm (na splošno polovična širina fuge). Sto-Hinterfüllprofil vnesite v ustrezni dimenziji (pribl. 5 mm širše od fuge) v želeno globino fuge; pri tem se ne sme poškodovati. Tesnilno snov vbrizgajte z ročno pištolo ali pištolo na stisnjen zrak in jo zgladite z orodjem (lopatico za fuge), premazanim z vodo ali terpentinom. Izdelek se lahko predela z ometom oz. barvnim premazom. uporaba v povezavi s kontaktnim fasadnim sistemom StoTherm: Fuge morajo biti široke vsaj 10 mm. Robove fug premažite z ustrezno armirno maso in jih predhodno premažite (Sto-Putzgrund, StoPrep Miral).
-----------	--

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Strjevanje glede na vremenske razmere in presek fug traja 1–2 tedna.
---	--

Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.
-----------------	-----------------------------------

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Dokler ne nastane koža (pribl. 30–60 minut), zaščitite pred dežjem in zmrzaljo.
--	---

Dobava

Barvni odtenek	bela
----------------	------

Pakiranje	kartuša
-----------	---------

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti na suhem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.
---------------------	---

Tehnični list

Sto-Fugenkitt WF

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com