

Tehnični list

Sto-Glasfasergewebe F

Proti alkalijam odporna armirna mreža



Značilnosti

Uporaba	• zunaj in znotraj • kot armirna mreža
----------------	---

Lastnosti	• visoka natezna trdnost • odporna proti premikanju • odporna proti alkalijam • brez mehčal
------------------	--

Format	• širina zank: 4 x 4 mm • širina: 110 cm
---------------	---

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Teža površinske enote	ETAG 004-2013/Priloga C.3.1	165 g/m ²	pribl.
Širina zanke	ETAG 004-2013/Priloga C.3.3	4,0 mm	
Pretržna trdnost stanje ob dobavi	ETAG 004/5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Preostala pretržna trdnost po staranju	ETAG 004/5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Obdelava

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	pri prekrivanju za 10 cm	1,00 m/m ²
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		

Tehnični list

Sto-Glasfasergewebe F

Nanašanje

Armirno mrežo v zgornjo tretjino armiranja vstavite brez mehurčkov in gub v še vlažno armirno maso, tako da se popolnoma vstavi, ter poravnajte z izravnalno maso.

Robovi tkanine se morajo prekrivati za vsaj 10 cm, rumeni robni trakovi služijo za označitev prekrivanja.

Na zaključku podzidka armirno mrežo na spodnjem robu Sto-Sockelleiste odrežite z ostrim nožem.

Armirno mrežo po potrebi napeljite okrog vogalov in okenskih špalet.

Na odprtinah zgradbe (okna, vrata) se izvede diagonalno armiranje s Sto-Armierungspfeil, Sto-Sturzeckwinkel ali trakom mreže (minimalne mere 20 x 40 cm).

Če je mreža npr. vrezana na območju sider ogrodja, je treba prek vrezanega mesta namestiti dodatni trak tkanine. Za preprečitev poškodb je treba pri obdelavi skrbno ravnati z mrežo.

Dobava

Barvni odtenek bel z rumenimi oznakami

Pakiranje

zvitek

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.

Dovoljenja/ atesti

Classification report No. KB 3.2/16-175-1	StoTherm Mineral – razred požarne odpornosti REI 30 / REI 90 Klasifikacija obnašanja pri gorenju v skladu z EN 13501-2
Classification report No. KB 3.2/20-331-1	StoTherm Wood – razred požarne odpornosti REI 30 Klasifikacija obnašanja pri gorenju v skladu z EN 13501-2
Classification report No. KB 3.2/25-286-1	StoTherm Wood – M046 – razred požarne odpornosti REI 90 Klasifikacija obnašanja pri gorenju v skladu z EN 13501-2
Classification report No. KB 3.2/25-286-2	StoTherm Wood – M046 – razred požarne odpornosti REI 90 Klasifikacija obnašanja pri gorenju v skladu z EN 13501-2
Classification report No. KB 3.2/25-286-3	StoTherm Wood – M042 – razred požarne odpornosti REI 90 Klasifikacija obnašanja pri gorenju v skladu z EN 13501-2

Tehnični list

Sto-Glasfasergewebe F

Oznaka	
Produktna skupina	Armira mreža
Varnost	
Upoštevajte varnostni list!	

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com