

# Tehnični list

## Sto-Glasfasergewebe G

Proti alkalijam odporna armirna mreža



### Značilnosti

#### Uporaba

- zunaj
- kot armirna mreža pri fasadnih izolacijskih sistemih s trdimi oblogami iz npr. naravnega kamna, nizkovpojnih keramičnih ploščic, steklenega mozaika in klinkerja

#### Lastnosti

- visoka natezna trdnost
- odporna proti premikanju
- zelo odporen proti alkalijam
- brez mehčal

#### Format

- širina zank: 7 x 8 mm
- širina zvitka: 110 cm

### Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/Enota	Napotki
Teža površinske enote	ETAG 004-2013/Priloga C.3.1	> 210 g/m <sup>2</sup>	
Širina zanke	ETAG 004-2013/Priloga C.3.3	7,0 mm	
Pretržna trdnost stanje ob dobavi	ETAG 004/5.6.7.1.1	> 2.400 N/50mm	
Preostala pretržna trdnost po staranju	ETAG 004/5.6.7.1.2	> 1.200 N/50mm	skladiščenje v raztopini ETAG
Preostala pretržna trdnost po staranju	sporočilo IFB ISSN0172-3006	> 1.300 N/50mm	skladiščenje v NaOH 5 %

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

### Napotki za obdelavo

#### Zahteve

-

### Obdelava

## Tehnični list

# Sto-Glasfasergewebe G

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	pri prekrivanju za 10 cm	1,00 m/m <sup>2</sup>

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

### Nanašanje

Armirno mrežo vgradite brez mehurjev in pregibov, in sicer v zgornjo tretjino še vlažnega armirnega sloja. Zgladite površino. Robovi tkanine se morajo prekrivati za 10 cm. Rumeni robni trakovi služijo kot oznaka prekrivanja.

Na zaključku podzidka armirno mrežo na spodnjem robu Sto-Sockelleiste odrežite z ostrim nožem. Armirno mrežo po potrebi napeljite okrog vogalov in okenskih špalet.

Pri odprtinah v zgradbi (npr. okenske in vratne špalete) armirajte diagonalno z armirnimi puščicami Sto, previsnimi kotnimi mrežami Sto ali trakovi armirne mreže (min. 20 x 40 cm).

Če je armirna mreža npr. v območju sider ogrodja izrezana, za pokritje izreza uporabite dodatni kos mreže. Z armirno mrežo ravnajte previdno, da je pri obdelavi ne poškodujete.

### Dobava

**Barvni odtenek** bel z rumenimi oznakami

### Pakiranje

zvitek

### Skladiščenje

**Pogoji skladiščenja** Skladiščiti na suhem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.

### Oznaka

**Produktna skupina** Armirna mreža

### Varnost

Upoštevajte varnostni list!

## Tehnični list

# Sto-Glasfasergewebe G

### Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana  
Brezje pri Grosupljem 69  
SI - 1290 Grosuplje  
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Tel. +386 1 5443 710  
pc.ljubljana.si@sto.com