


Tehnični list

Sto-Malerspachtel

Masa iz umetnih smol za izravnalna dela na lesu
in kovini



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj

Lastnosti

- se dobro posuši
- visoka izdatnost
- se lahko lakira neposredno
- brez kobalta

Posebnosti/napotki

- na zunanjem območju je treba izdelek obdelati kmalu

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota		1,78 g/cm ³	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti čista, suha, brez maščob, brez ločilnih snovi in strokovno pripravljena.

Železo/jeklo:

Strokovno odstranite površinsko rjo/rjo do stopnje čistosti Sa 2½ (peskanje) ali St 3 (strojno) po DIN EN ISO 12944-4. Pri novih podlagah obstoječo valjarniško skorjo/škajo odstranite s pomočjo brušenja, peskanja. 2-krat nanesite temeljni premaz StoAllgrund AF.

Cink/pocinkane površine:

Čiščenje po Tehničnem listu BSF št. 5 in 22 s sredstvom Multi-Star Gescha in brusno kopreno. Pozor: poiščite si svetovalca. 2-krat nanesite temeljni premaz StoAllgrund AF.

Stari premazi:

Pobrusite in/ali lužite s čistilnim sredstvom Multi-Star Gescha ali čistilnim lugom Geiger SE-1 in brusno kopreno. Večja pomanjkljiva mesta zapolnite z izravnalno dvokomponentno maso in jih pobrusite. Manjša pomanjkljiva mesta zapolnite z maso Sto-Malerspachtel, jih potem pobrusite, nanje nanesite temeljni premaz in jih

Tehnični list

Sto-Malerspachtel

lakirajte.

Les zunaj:

Nov les, les s točnimi merami in les z omejeno točnimi merami pobrusite, strukturo premaza izvedite po Tehničnem listu BSF št. 18, z izdelkom StoPrim Protect WN, 3 premaze izvedite z izdelkom StoAqua Ventilack, StoVentilack AF ali StoPremiunlack AF Gloss. Nanos izravnalne mase samo v manjšem obsegu.

Napotek: okna so v skladu s predpisi del fasade in jih je treba kot gradbeni element zatesniti na vseh straneh.

Nov les lahko pri vodnih lakih oddaja lignin (obarvanje: sestavine lesa/rumenkaste do rjave barve). Priporočamo 2 nanosa premaza StoAqua Allgrund.

Očistite stare premaze, odstranite razrahljane sestavine, posivel les obrusite vse do zdravega lesa. Nanesite temeljni premaz StoPrim Protect WN, potem pa trikrat polakirajte z izdelkom StoAqua Ventilack, StoVentilack AF ali StoPremiunlack AF Gloss.

Les znotraj:

Nov les rahlo pobrusite in odstranite prah. Nanesite izdelek StoAqua Emaile PU Gloss/Satin ali StoAqua Top In/Satin, razredčen s 3 % vode (da je zagotovljena enakomerna vpojnost). Drugi premaz nanesite nerazredčen.

Napotek: nov les lahko pri vodnih lakih oddaja lignin (obarvanje: sestavine lesa/rumenkaste do rjave barve). Priporočamo 2 nanosa premaza StoAqua Allgrund.

Primerne so samo lesene iverne plošče v skladu z DIN 68763, tipa V100/V110 G. Vsebnost vlage med obdelavo in uporabo ne sme biti večja od 12 %.

Pri vseh lesnih materialih je obvezno potrebno lepljenje, odporno proti vremenskim vplivom.

Pri večplastnih ploščah v skladu z DIN 68705 je lepljenje vremensko odporno, vendar ne lesni material kot celota.

Absolutna vlaga mora znašati med 5 % in 15 %, med obdelavo in uporabo. Zato so ti lesni materiali glede na stanje tehnike samo pogojno primerni za neposredne vremenske vplive.

Zato ni mogoče zagotoviti premazov brez napak.

Priprave

Preverite nosilnost obstoječih podlag. Odstranite premaze, ki niso nosilni.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura obdelave in podlage: +15 °C

najvišja temperatura obdelave in podlage: +30 °C

Tehnični list

Sto-Malerspachtel

Priprava materiala

Dobavna viskoznost: pastozna/za takojšnje nanašanje z lopatico.

Proizvod je pripravljen na obdelavo, pred uporabo ga dobro premešajte. Za razredčitev uporabljajte StoFluid AF.

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	poraba po potrebi	g/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

ročno

Proizvod se nanese s ploščato lopatico ali japonsko lopatico, to se lahko izvede večkrat na dan, tanko drug na drugega. Pri lisastem nanašanju je treba pred lakiranjem nanesti temeljni premaz.

Debelina mokrega sloja maks. 700 µm, se lahko premaže z lakom po sušenju čez noč, mogoče je več nanosov izravnalne mase čez dan, tudi mokro na mokro (pri temperaturi +20 °C in relativni zračni vlagi 65 %).

Se lahko premaže z laki iz umetne smole kot tudi z laki, ki se lahko redčijo z vodo (npr. disperzijski laki). Izjema sta StoAllgrund AF in StoCorr Metallack.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi očistite s StoFluid AF.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

odstranjevanje med odpadke:
Popolnoma trd material lahko odvržete med gospodinjske odpadke. Ne spada v kanalizacijo in ne v otroške roke.

Dobava

Barvni odtenek

bela

Pakiranje

pločevinka

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti dobro zaprto in zaščiteno pred zmrzaljo.

Rok skladiščenja

Najboljša kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Tehnični list

Sto-Malerspachtel

Oznaka

Produktna skupina Izravnalna masa

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
alkidna smola
titanov dioksid
mineralna polnila
alifati
sredstvo za preprečevanje usedanja
suhe snovi
sredstvo za preprečevanje mreže

Varnost

Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com