

Tehnični list

Sto-Panzergewebe

Okrepljena armirna mreža



Značilnosti

Uporaba	• zunaj • kot dodatno armiranje • za izboljšanje tlačne trdnosti na območjih ogroženosti zaradi udarcev pri fasadnih izolacijskih sistemih
Lastnosti	• visoka natezna trdnost • odporna proti premikanju • odporna proti alkalijam • brez mehčal
Format	• širina zank: 7,5 x 7,5 mm • širina: 100 cm

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Teža površinske enote	ETAG 004-2013/Priloga C.3.1	> 450 g/m ²	večji ali enak kot
Širina zanke	ETAG 004-2013/Priloga C.3.3	7,5 mm	
Pretržna trdnost stanje ob dobavi	ETAG 004/5.6.7.1.1	> 4.000 N/50mm	
Preostala pretržna trdnost po staranju	ETAG 004/5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Obdelava

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba
		1,00 m/m ²
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		

Tehnični list

Sto-Panzergeewebe

Nanašanje

Dodatni armirni sloj se nanese pod običajno površinsko armaturo.

Armirno mrežo brez mehurčkov in gub vstavite v sveže nanese armirno maso, tako da se popolnoma vključi, in površino izravnajte z lopatko.

Mreža naj se pri nanosu ne prekriva, temveč jo nanesite rob ob rob.

Površino armaturo izdelate tako, da armirno mrežo, ki je del sistema, položite na vrhu po načelu mokro na mokro.

Na zaključku podzidka armirno mrežo položite poravnano z zgornjim robom letve Sto-Sockelleiste.

Za preprečitev poškodb je treba pri obdelavi skrbno ravnati z mrežo.

Dobava

Barvni odtenek bela

Pakiranje

zvitek

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem.

Dovoljenja/ atesti

ETA-09/0058	StoTherm Classic® 5 (EPS in StoArmat Classic plus F/M/G / StoArmat Classic plus QS F/M/G) Evropska tehnična ocena
ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS in StoArmat Classic/Classic plus) Evropska tehnična ocena
ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS in StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Evropska tehnična ocena
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L in StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Evropska tehnična ocena
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (lesena gradnja – MW/MW-L in StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz + QS/ Evropska tehnična ocena
ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L in StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Evropska tehnična ocena
ETA-12/0533	StoTherm Classic® 10 (MW/MW-L in StoArmat Classic S1) Evropska tehnična ocena
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS in StoLevell Uni) Evropska tehnična ocena
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS in StoLevell Novo)

Tehnični list

Sto-Panzergebebe

	Evropska tehnična ocena
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS in StoLevell Duo) Evropska tehnična ocena
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS in StoLevell Alpha) Evropska tehnična ocena
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS in StoLevell FT) Evropska tehnična ocena
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (lesena gradnja – EPS in StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Evropska tehnična ocena
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L in StoLevell Uni) Evropska tehnična ocena
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L in StoLevell Novo) Evropska tehnična ocena
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L in StoLevell FT) Evropska tehnična ocena
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L in StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Evropska tehnična ocena
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (lesena gradnja – MW-L in StoLevell Uni/StoLevell Novo, pritrditev: lepljeno) Evropska tehnična ocena
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (lesena gradnja – HWF in StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, pritrditev: sidrano) Evropska tehnična ocena
ETA-09/0267	StoTherm Resol Evropska tehnična ocena
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Evropska tehnična ocena
ETA-17/0041	StoTherm PIR Evropska tehnična ocena
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Evropska tehnična ocena
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Evropska tehnična ocena

Oznaka

Produktna skupina

Armirna mreža

Varnost

Upoštevajte varnostni list!

Tehnični list

Sto-Panzergeewebe

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com