

Tehnični list

Sto-Pistolenschaum SE

Enokomponentna polnilna PU-pena



Značilnosti

- Uporaba**
- zunaj
 - za zapolnitev s peno pri fugah in odprtinah do 5 mm širine v izolacijskih ploščah
 - za zapolnitev lukenj in drugih votlin

- Lastnosti**
- ne vsebuje HCFC in HFC
 - ne vsebuje CFC
 - toplotnoizolacijski
 - s strjevanjem s pomočjo vlage
 - odporen proti toploti, vodi in različnim kemikalijam
 - razred gradbenih materialov B1 po DIN 4102

- Format**
- Ø pločevinka: 65 mm
 - višina: 330 mm
 - vsebina: 750 ml

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Toplotna prevodnost	DIN 52612	0,04 W/(m*K)	
Izkoristek v L	TIAS-101	> 35 l	
Nastajanje kože	TIAS-106	5 - 15 min	
Čas rezanja	VIAS-107	30 - 60 min	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

- Zahteve**
- Podlaga mora biti ravna, nosilna, čista in suha.

Obdelava

- Temperatura obdelave**
- najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C

Tehnični list

Sto-Pistolenschaum SE

najvišja temperatura podlage in zraka: +35 °C

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	specifično za objekt	
	Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.	

Nanašanje

Vse oprijemne površine je treba pred nanosom pene po potrebi rahlo navlažiti. Pri večjih votlih prostorih in vnašanju debelejših slojev je treba vmes vlažiti površine.

Proizvod pred uporabo dobro pretresite. Snemite zaščitno kapo in pločevinko privijte na pištolo Sto-Füllschaumpistole. Količino pene s konico cevi varčno vnašajte v neprekinjenem pramenu v fuge oz. votle prostore. Količina, ki se iztisne iz pištole, se odmerja z aktiviranjem ročaja in vijakom za odmerjanje.

Votle prostore je treba s peno napolniti samo 30–40 %, ker se pena razširi za 2–3-krat. Zapolnjevanje votlih prostorov s peno je treba začeti na najgloblji točki. Previsne ali odvečne penaste dele je treba mehansko odstraniti šele, ko se popolnoma strdijo. To izvedete npr. z ostrim nožem ali naknadnim brušenjem na isti ravni površine.

Proizvod se lahko obdelava s časovnimi prekinitvami, vendar je treba pri daljši prekinitvi paziti na to, da ostane pločevinka pod tlakom trdno pritrjena na pištolo Sto-Füllschaumpistole in da je dozorni vijak zaprt. Pločevinka mora do popolne izpraznitve ostati privita na pištoli. Potem je treba takoj priviti novo pločevinko ali pištolo očistiti s čistilom Sto-Pistolenreiniger.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Na rezultat vpliva temperatura, vlaga in velikost votlega prostora, ki ga je treba zapolniti s peno. Sveža pena ne sme biti neposredno izpostavljena močnim sončnim žarkom. Proizvod ni primeren za izoblikovanje prožnih priključkov, tesnilnih fug in dilatacijskih fug zgradb. Strjena pena ni UV-odporna.

Obdelujte samo v dobro prezračenih prostorih. Ne kadite! Zaščitite oči, uporabljajte rokavice in delovno obleko. Madeže pene takoj odstranite s čistilom Sto-Pistolenreiniger ali acetonom.

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti pokončno, zaščiteno pred zmrzaljo in na suhem. Zaščititi pred sončnimi žarki.
Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže: 1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden

Tehnični list

Sto-Pistolenschaum SE

Primer: 1450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2021

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Sum povzročitve raka. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/ razpršila. Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F.

„Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje.“

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI – 1290 Grosuplje
Tel. +386 1 544 37 10

Tehnični list

Sto-Pistolenschaum SE

Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com