


Tehnični list

Sto-Putzgrund

Polnjen, pigmentiran organski prednamaz



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- na mineralnih in organskih podlagah
- za organski omet in omet s silikonsko smolo
- za oplemenitene, mineralne omete
- za disperzijske silikatne omete
- za zaključne omete s tehnologijo Lotus-Effect®

Lastnosti

- omogoča oprijem
- regulira vpojnost
- podaljša možen čas uporabe zaključnega ometa pri obdelavi
- odporna proti alkalijam
- prepusten za vodno paro in CO₂
- pigmentiran

Videz

- polnjen

Posebnosti/napotki

- brez zaključnega premaza samo omejeno vremensko odporen

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Ekvivalentna debelina zračne plasti za difuzijo	EN ISO 7783	0,21 - 0,32 m	V2 srednji
Upornost difuzije vodne pare μ	EN ISO 7783	3.200	
Velikost zrna		500 lm	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

Tehnični list

Sto-Putzgrund

Upoštevajte čase sušenja podometov pred predelavo. Strditev novih mineralnih podometov traja pribl. en dan na 1 mm debeline sloja. Veljajo podatki o predelavi v tehničnih listih za podomete.

Priprave	Preverite nosilnost obstoječih premazov. Odstranite premaze, ki niso nosilni.
-----------------	---

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C Pri vlažnem in hladnem vremenu je mogoče uporabiti izdelka StoPrep Isol Q in Sto-Putzgrund QS.
-----------------------------	---

Priprava materiala	Material pred uporabo dobro premešajte. Izdelek je pripravljen za obdelavo. V odvisnosti od podlage razredčite z maks. 10 % vode. Priporočilo: Za trajno zakasnitev morebitnega izločanja kalcijevega karbonata iz mineralne podlage material razredčite z maks. 5 % vode.
---------------------------	---

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	kot vmesni premaz	0,30	kg/m ²
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.			

Struktura nanosa	temeljni premaz: Odvisno od vrste in stanja podlage. Zelo vpojne podlage: nanesite temeljni premaz izdelka StoPrim Micro ali StoPrim Sol GT. vmesni premaz: Sto-Putzgrund z barvnim odtenkom zaključnega premaza. zaključni premaz: zaključni omet s tehnologijo Lotus-Effect®, silikonska smola in organski zaključni ometi, disperzijski silikatni ometi in izboljšani, mineralni ometi
-------------------------	---

Nanašanje	premazovanje, valjanje brezzračno brizganje – samo pogojno
------------------	---

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Izdelek se fizikalno suši tako, da voda izhlapeva. Visoka zračna vlaga, nizka temperatura in majhna izmenjava zraka podaljšajo čas sušenja.
--	--

Tehnični list

Sto-Putzgrund

Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost nadaljnje obdelave po pribl. 12 urah.

Čiščenje orodja Po uporabi takoj očistite z vodo.

Dobava

Barvni odtenek bela, možnost toniranja s StoColor System

Možnost niansiranja Možno niansiranje z maks. 1 % StoTint Aqua.

Pakiranje vedro

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026
Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Dovoljenja/ atesti

ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS in StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Evropska tehnična ocena
ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L in StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Evropska tehnična ocena
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS in StoLevell Uni) Evropska tehnična ocena
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS in StoLevell Novo) Evropska tehnična ocena
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS in StoLevell Duo) Evropska tehnična ocena
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS in StoLevell Alpha) Evropska tehnična ocena
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS in StoLevell FT) Evropska tehnična ocena
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (lesena gradnja – EPS in StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell)

Tehnični list

Sto-Putzgrund

	Novo/StoLevell FT) Evropska tehnična ocena
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L in StoLevell Uni) Evropska tehnična ocena
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L in StoLevell Novo) Evropska tehnična ocena
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L in StoLevell FT) Evropska tehnična ocena
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L in StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Evropska tehnična ocena
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (lesena gradnja – MW-L in StoLevell Uni/StoLevell Novo, pritrditev: lepljeno) Evropska tehnična ocena
ETA-06/0197	StoTherm Cell Evropska tehnična ocena
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (lesena gradnja – HWF in StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, pritrditev: sidrano) Evropska tehnična ocena
ETA-09/0304	StoTherm Wood 2 (lesena gradnja – HWF in StoLevell Uni/StoLevell FT, sidro/lepilo) Evropska tehnična ocena
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Evropska tehnična ocena
ETA-17/0041	StoTherm PIR Evropska tehnična ocena
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Evropska tehnična ocena
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Evropska tehnična ocena
ETA-17/0406	StoVentec R Evropska tehnična ocena

Oznaka

Produktna skupina Sredstvo za temeljni premaz

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
polimerna disperzija
titanov dioksid
mineralna polnila
silikatna polnila
voda
glikoleter
alifati
alkoholi

Tehnični list

Sto-Putzgrund

zgoščevalno sredstvo
disperzijsko sredstvo
omakalno sredstvo
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi 1,2-benzisotiazolin-3-ona (BIT)
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi bronopola (INN)

Varnost	Upoštevajte varnostni list! Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.
EUH210	Varnosti list na voljo na zahtevo.
EUH208	Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijski odziv. Pri tem gre za konzervirna sredstva. Preprečite stik s kožo in očmi.
EUH211	Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com