


Tehnični list

Sto-Rissfüller fein

Polnilni material na disperzijski osnovi



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za zapolnjevanje razpok v okviru sistemov za saniranje razpok Sto
- za organske, mineralne, premazane podlage
- za velikosti razpok 1–20 mm
- ne nanosite na vlažne ali umazane podlage

Lastnosti

- elastično polnilno razpok, pripravljeno na obdelavo, z izredno majhnim naknadnim krčenjem
- sušenje brez razpok
- močna stranska oprijemljivost

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota		1,7 - 1,9 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista in nosilna ter brez sintranih slojev, cvetenja, mikroorganizmov (kot so alge in glive) in ločilnih sredstev.

Priprave

Preverite nosilnost obstoječih premazov. Odstranite premaze, ki niso nosilni.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

Priprava materiala

Pripravljen na obdelavo

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

poraba je odvisna od širine in globine razpok

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in

Tehnični list

Sto-Rissfüller fein

konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje preprosta obdelava
Razpoke načeloma razširite kot V-fuge (v obliki lastovičjega repa).
Stranice robov premažite s temeljnim premazom StoPrim Micro ali StoPrim Grundex.
Razpoke zapolnite v enem delovnem koraku s Sto-Rissfüller in površino izravnajte z lopatko.
Globlje razpoke obdelajte v 2 delovnih korakih.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost nadaljnje obdelave po pribl. 24 urah.

Čiščenje orodja Po uporabi takoj očistite z vodo.

Dobava

Barvni odtenek naravna bela

Pakiranje vedro

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026
Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina Izravnalna masa

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
polimerna disperzija
silikatna polnila
voda

Tehnični list

Sto-Rissfüller fein

glikoleter
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi 1,2-benzisotiazolin-3-ona (BIT)
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi bronopola (INN)

Varnost	Upoštevajte varnostni list!
---------	-----------------------------

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com