


Tehnični list

Sto-Steinpaste

Disperzijsko lepilo z izjemno visoko močjo lepljenja



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- univerzalno uporaben, npr. na lesenih ivernih ploščah v montažnih hišah, na pocinkani pločevini, lesu, stiroporu in za lepljenje profilov na področju akustike

Lastnosti

- pastozno, z zelo visoko močjo lepljenja

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,0 - 1,2 g/cm ³	
Ekvivalentna debelina zračne plasti za difuzijo	EN ISO 7783	1,5 - 1,6 m	
Stopnja prepustnosti vode w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	
Upornost difuzije vodne pare μ	EN ISO 7783	5.700 - 6.400	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, ravna, suha in nosilna ter brez maščob in prahu. Po potrebi na mestu samem preverite, ali je pritrditev primerna za to podlago. Zaradi vlage oz. podlage, ki se še ni popolnoma vezala, lahko pride do poškodb v nadaljnjih slojih, npr. do nastajanja mehurčkov in razpok.

Priprave

Preverite primernost in nosilnost obstoječih premazov. Odstranite premaze, ki niso nosilni. Po potrebi podlago očistite.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

Priprava materiala

Ko material premešate, je pripravljen na uporabo. Po potrebi lahko prilagodite konsistenco materiala z dodajanjem vode.

Poraba

Izvedba

Pribl. poraba

Tehnični list

Sto-Steinpaste

	0,50 - 1,00 kg/m ²
	Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.
Nanašanje	premazovanje, ročno Izdelek nanesite z nerjavno jekleno gladilko, čopičem ali valjčkom (postopek nanašanja je odvisen od namena uporabe). V zvezi s primernostjo izdelka je treba v primerih dvoma izvesti poskuse ustreznosti na kraju samem s posameznimi materiali glede na namen uporabe.
Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Čas sušenja je odvisen od temperature, vetra in relativne zračne vlage. Sto-Steinpaste se na dobro vpojnih podlagah posuši v 3 urah, na ne nevpojnih čez noč (lastnosti sušenja so odvisne od debeline nanosa in namena uporabe). Načeloma je treba pri neugodnih vremenskih razmerah izvajati primerne zaščitne ukrepe (npr. zaščito pred dežjem), zlasti pa zaščititi fasadne površine, ki jih je treba obdelati, ali sveže izdelane fasadne površine.
Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.
Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Nadaljnje napotke za obdelavo najdete v pravilih za obdelavo, ki so določena za takšne sisteme.
Dobava	
Barvni odtenek	naravna bela
Pakiranje	vedro
Skladiščenje	
Pogoji skladiščenja	Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.
Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže: 1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026 Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Tehnični list

Sto-Steinpaste

Oznaka

Produktna skupina Lepilo

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
polimerna disperzija
silikatna polnila
glikoleter
voda
zgoščevalno sredstvo
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi bronopola (INN)

Varnost

Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208

Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijski odziv.

Pri tem gre za konzervirna sredstva.
Preprečite stik s kožo in očmi.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje

Tehnični list

Sto-Steinpaste

Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com