

Tehnični list

StoAdditiv QS

Vodeno pospeševalo sušenja za hitro odpornost
proti dežju



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za prilagodljivo uporabo pri močno nihajočih dnevnih in nočnih temperaturah
- Samo za uporabo v fasadnih barvah StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoColor Crylan, StoColor Lotusan AimS, StoColor Lotusan, StoColor Lotusan G, Lotusan, Lotusan G, StoCryl V 200

Lastnosti

- brez topila
- pospeši sušenje fasadnih barv Sto v mokrih in hladnih letnih časih

Format

- količina: 0,45 l

Napotki za obdelavo

Zahteve

Upoštevajte podatke o fasadnih barvah.

Priprave

Upoštevajte podatke o fasadnih barvah.

Obdelava

Temperatura obdelave

Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: +1 °C
najvišja temperatura: +20 °C

Priprava materiala

Napotki:
- Vonj po amonijaku! Poskrbite za dovolj zračenja.
- Nosite zaščitna očala.
- Izdelka StoAdditiv QuickSet ne primešajte ročno, temveč z ročnim mešalnikom.
- Datum mešanja si zabeležite. Zmes iz fasadne barve in izdelka StoAdditiv QuickSet porabite v roku 6 tednov.

Samo za uporabo v fasadnih barvah:

- StoColor Silco
- StoColor Silco G
- StoColor Silco Fill
- StoColor Jumbosil
- StoColor Maxicryl
- StoColor X-black
- StoColor Crylan
- StoColor Lotusan® AimS

Tehnični list

StoAdditiv QS

- StoColor Lotusan®
- StoColor Lotusan® G
- Lotusan®
- Lotusan® G
- StoCryl V 200

Upoštevajte naslednje doziranje:

- velikost vsebnika 5 l = 150 ml, 1/3 steklenice StoAdditiv QS
- velikost vsebnika 10 l = 300 ml, 2/3 steklenice StoAdditiv QS
- velikost vsebnika 15 l = 450 ml, 1 steklenica StoAdditiv QS
- Velikost vsebnika 25 kg = 450 ml, 1 steklenica aditiva QS

Priprava materiala:

1. Pazite, da je pokrov izdelka StoAdditiv QuickSet trdno zaprt.
2. StoAdditiv QuickSet dobro pretresite.
3. StoAdditiv QuickSet dodajte fasadni barvi podjetja Sto.
4. StoAdditiv QuickSet takoj primešajte z ročnim mešalnikom.
5. Mešajte še najmanj 1 minuto, tako da nastane homogena mešanica.
6. Mešanici primešajte vodo, tako da dosežete želeno viskoznost za obdelavo.

Preprečite razlike v barvnem odtenku: material na celotni površini obdelajte z izdelkom StoAdditiv QS ali na celotni površini brez izdelka StoAdditiv QS.

Čiščenje orodja	Vsa orodja takoj po uporabi očistite z vodo.
-----------------	--

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Fasadne barve z izdelkom StoAdditiv QS so 6 ur po obdelavi odporne na nočno zmrzal do -5 °C.
--	--

Dobava

Barvni odtenek	rumenkast
----------------	-----------

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti dobro zaprto in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.
---------------------	---

Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže: 1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden Primer: 6450013223 obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026
------------------	---

Oznaka

Produktna skupina	Pospeševalec sušenja
-------------------	----------------------

Tehnični list

StoAdditiv QS

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com