


Tehnični list

StoAllgrund Spray

Hitro sušeč, aktiven temeljni premaz z vsebnostjo cinkovega fosfata kot protikorozijska zaščita



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- kot enokomponentno sredstvo za temeljni premaz na cink, pocinkano jeklo in aluminij
- na lesne materiale in trde umetne snovi brez površinskega ločilnega sredstva
- na jeklo, medenino in stare sloje
- idealen za izboljšanje pomanjkljivih mest

Lastnosti

- dober oprijem
- visoka protikorozijska zaščita
- hitro sušeč
- dobro raztekanje
- izolira pred lesnimi sestavinami
- dobro prekrivanje robov

Videz

- mat skladno z EN 13300

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti čista, suha, brez maščob, brez ločilnih snovi in strokovno pripravljena.

železo in jeklo:

Strokovno odstranite površinsko rjo in ostalo rjo do stopnje čistosti Sa 2½ (peskanje) ali St 3 (strojno) po DIN EN ISO 12944-4. Na novih podlagah obstoječo valjarniško skorjo/škajo odstranite s pomočjo brušenja ali peskanja. Odstranite maščobe, npr. s čistilnim sredstvom Multi-Star Gescha. Dvakrat nanesite temeljni premaz StoAllgrund AF.

Cink in cinkane površine:

Čiščenje po Tehničnem listu BSF št. 5 in 22 in po posvetu s sredstvom Multi-Star Gescha in brusno kopreno.

Aluminij v notranjih prostorih:

Čiščenje po Tehničnem listu BSF št. 6 in po posvetu s sredstvom Multi-Star Gescha in brusno kopreno.

Baker:

Čiščenje s sredstvom Multi-Star Gescha, 1 : 5 razredčenim z vodo, in z brusno

Tehnični list

StoAllgrund Spray

kopreno.

Umetna snov:

Trdi PVC, PUR, poliester, premaze iz melaminske smole (Resopal) očistite s sredstvom Multi-Star Gescha in z brusno kopreno.

Stari premazi:

Pobrusite z brusno kopreno in/ali lužite s čistilnim sredstvom Multi-Star Gescha ali čistilnim lugom Geiger SE-1. Večja pomanjkljiva mesta zapolnite z dvokomponentno izravnalno maso in jih pobrusite. Manjše praznine zapolnite s Sto-Malerspachtel (masa za lopatico) Nato površino obrusite, premažite s temeljnim premazom in lakirajte.

les na zunanjih območjih:

Nov les, les s točnimi merami in les z omejeno točnimi merami pobrusite. Strukturo nanosa izvedite po Tehničnem listu BFS št. 18: nanesite temeljni premaz izdelka StoPrim Protect WN in trikrat lakirajte z izdelkom StoAqua Ventilack ali StoVentilack AF. Nov les lahko pri vodnih lakih oddaja lignin (obarvanje: sestavine lesa/rumenkaste do rjave barve).

Priporočilo: dva premaza s sredstvom StoAllgrund Spray ali StoAqua Allgrund.

Očistite stare premaze, odstranite razrahljane sestavine, posivel les obrusite vse do zdravega lesa. Nanesite temeljni premaz izdelka StoPrim Protect WN in trikrat lakirajte z izdelkom StoAqua Ventilack ali StoVentilack AF.

les v notranjih prostorih:

Nov les rahlo pobrusite in odstranite prah.

Priporočilo: nanesite dva premaza s sredstvom StoAllgrund Spray ali StoAqua Allgrund.

Nanesite izdelek StoAqua Emaile PU Gloss ali StoAqua Emaile PU Satin (3 % redčen z vodo), da zagotovite enakomerno vpojnost. Drugi premaz nanesite nerazredčen. Lepljenje večplastnih plošč je po DIN 68705 vremensko odporno. Lesni material kot celota pa ni vremensko odporen. Absolutna vlaga mora med obdelavo in uporabo znašati med 5 % in 15 %. Zato so ti lesni materiali glede na stanje tehnike samo pogojno primerni za uporabo pod neposrednimi vremenskimi vplivi. Zato ni mogoče zagotoviti premazov brez napak.

Napotek: okna in vrata, vključno z notranjo stranjo, je treba po Tehničnem listu BFS št. 18, stran 5, obravnavati kot zunanje gradbene elemente.

Priprave

Preverite nosilnost obstoječih podlag. Odstranite razrahljane dele opleska, nenosilne stare opleske in premaze. Podlago očistite mehansko ali s primernimi sredstvi za luženje.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in temperatura obdelave: +5 °C

Tehnični list

StoAllgrund Spray

najvišja temperatura podlage in temperatura obdelave: +35 °C

Priprava materiala

Izdelek je pripravljen na obdelavo. Pred uporabo ga 3 minute dobro pretresajte. Obrnite stran pršilne glave z glavo (rdeča ročica), da nastavite točkovni ali ploski curek. Pločevinko po uporabi postavite na glavo, tako da lahko izstopajo ostanki materiala, dokler glava ni prazna.

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

na nanos premaza

0,07

l/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

temeljni premaz:

Na notranjem področju: enkrat nanesite temeljni premaz izdelka StoAllgrund Spray.

Na zunanjem področju in v vlažnih prostorih: dvakrat nanesite temeljni premaz izdelka StoAllgrund Spray.

pokrivno lakiranje:

StoAqua Emaile PU Gloss ali StoAqua Emaile PU Satin

StoPremiumlack Gloss AF ali StoPremiumlack Satin AF

Priporočilo: če želite na cinkovih ali jeklenih podlagah na zunanjem območju doseči svilnato sijajno ali svilnato mat površino, priporočamo vsaj en nanos visoko sijajnega laka.

Nanašanje

Izdelek enkrat ali dvakrat enakomerno napršite s križnimi pomiki in enakomerno oddaljenostjo od podlage. Dolgotrajnejšo prožnost pri premaznih snoveh je mogoče doseči samo z zadostno debelino sloja (debelina suhega sloja: 40–50 µm).

dobavna viskoznost: rahlo tiksotropna

Na podlage iz cinka temeljni premaz StoAllgrund Spray nanesite dvakrat.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: Popolnoma suh po 30 minutah, se lahko premaže po 2 urah.

Sušenje lahko pri vodoravnih površinah, velikih debelinah sloja in manj prezračevanih prostorih, ki se uporabljajo za sušenje, traja dlje časa. Poskrbite za dovolj toplote in zračenja.

Tehnični list

StoAllgrund Spray

Čiščenje orodja	Takoj po uporabi pršilno glavo očistite s sredstvom Sto-Ultra Cleaner.
Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Če v roku 3 dni ne nanesete zaključnega premaza, površino pred nanosom zaključnega premaza pobrusite. Pri obdelavi izdelka na velikih površinah na notranjem področju lahko pride do nastanka vonjav in višje obremenitve zaradi topil. Priporočilo: za to vrsto obdelave je bolje uporabiti izdelke na vodni osnovi. odstranjevanje med odpadke: Upoštevajte zakonske predpise v zvezi z odstranjevanjem med odpadke. Za reciklažo oddajte samo pločevinke brez ostankov vsebine. Pločevinke z ostanki oddajte na zbirnem mestu za stare lake.
Dobava	
Barvni odtenek	bela
Pakiranje	pršilna pločevinka
Skladiščenje	
Pogoji skladiščenja	Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.
Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže: 1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026 Vsebino odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.
Oznaka	
Produktna skupina	Sredstvo za temeljni premaz
Varnost	Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES. Upoštevajte varnostni list! Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo. Zelo lahko vnetljiv aerosol.Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri

Tehnični list

StoAllgrund Spray

segrevanju. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F. Vsebino/posodo zavreči skladno z dovoljenjem ali oddati na komunalno zbiralno središče. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

EUH208

Vsebuje Reakcijska masa snovi Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacat in metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacat, anhidrid ftalne kisline. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH211

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com