


Tehnični list

StoAqua 2K PU Seidenmatt

Dvokomponentni svilnato mat lak na vodni osnovi kot pigmentiran prekrivni lak za skoraj vse močno obremenjene površine



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- znotraj
- kot pigmentiran prekrivni lak na skoraj vseh podlagah
- za posebej občutljive površine

Lastnosti

- čas obdelave do 6 ur
- brez izocianata
- najvišja mehanska odpornost
- z malo vonja
- odporen proti potu
- odporen proti kemikalijam v skladu s tabelo preskušanja
- zelo dobro čiščenje
- odporen pri zlaganju pod tlakom
- zelo dobro raztekanje
- visoka vremenska odpornost

Videz

- svilnato mat skladno z EN 13300

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti čista, suha, brez masti, brez ločilnih substanc in strokovno pripravljena.

Kot temeljni premaz za vse podlage priporočamo StoAqua Allgrund ali StoAllgrund.

Napitek: Nov les lahko pri vodnih lakih oddaja lignin (obarvanje: sestavine lesa/rumenkaste do rjave barve).

Priporočamo 2 premaza z StoPrim Isol Wood

Priprave

Preverite nosilnost obstoječih podlag. Odstranite premaze, ki niso nosilni.

Odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare premaze in sloje (mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov).

Tehnični list

StoAqua 2K PU Seidenmatt

Obdelava	
Temperatura obdelave	najnižja temperatura obdelave in podlage: +5 °C
Mešalno razmerje	komponenta A : komponenta B = 10,0 : 1,0 masnih deležev
Priprava materiala	Pred uporabo najm. 3 minute mešajte.
Nanašanje	premazovanje, valjanje, z napravami brez zraka
Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	popolnoma suho in nelepljivo: pribl. 1 ura mogoče predelati po pribl. 10 urah Polna mehanska in kemijska odpornost je dosežena po približno 14 dneh.
Dobava	
Barvni odtenek	bela, toniran
Pakiranje	pločevinka
Skladiščenje	
Pogoji skladiščenja	Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.
Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže: 1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026 Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.
Oznaka	
Produktna skupina	Pokrivni lak
Varnost	Upoštevajte varnostni list!

Tehnični list

StoAqua 2K PU Seidenmatt

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com