


Tehnični list

StoAqua Top Wood Oil

Emulzija vode v olju za zaščito in za nego lesa na notranjem in zunanjem področju



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- znotraj
- za dele, ki omejeno ohranijo mere, npr. okenske police, napušči
- za dele, ki ne ohranijo mer, npr. ograje, drogovi

Lastnosti

- visoka zmogljivost prodiranja
- iz obnovljivih surovih materialov
- brez topil
- brez mehčal
- brez biocidov
- z odprtimi porami
- visoka vremenska odpornost
- brez nastanka filma
- preprosta nega

Videz

- mat

Posebnosti/napotki

- pri vodoravnih površinah poskrbite za to, da lahko voda odteka
- izdelek ni primeren za terase na zunanjem področju
- tropski les podaljša sušenje
- pri uporabi tropskega lesa izvedite poskusni premaz

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga na splošno:

- Čist, suh
- Brez maščob in prahu
- Brez ločilno delujočih snovi
- Pripravite podlago na ustrezen način.

Priprave

1. Preverite nosilnost obstoječega premaza.
2. Odstranite premaze, ki niso nosilni.

Stari premazi:
POZOR!

- Odstranjevanje ali nadaljnja obdelava starih premazov, kot npr. brušenje, žganje
 - Posledice: draženje dihalnih poti
1. Izdelek obdelajte samo na prezračenih področjih.

Tehnični list

StoAqua Top Wood Oil

2. Na notranjih območjih prostor prezračite s prepihom.
3. Nosite zaščito dihal.

priprava:

1. Očistite stare premaze.
2. Odstranite vse razrahljane sestavine.
3. Posivel les pobrusite vse do zdravega lesa.

Napotek:

- Zaobljite ostre robove lesa.
- Vsi lesni materiali so zlepljeni vremensko odporno.

Skobljane ali nove lesne površine:

1. Površino pobrusite v smeri vlaken.
2. Očistite površino.

Lesene iverne plošče:

- Primerne so samo lesene iverne plošče po DIN 68763, tipa V100, V100 G.
- Vlažnost lesa: največ 12 %

Večslojne plošče:

- Upoštevajte tehnični list BFS št. 3 in tehnični list BFS št. 18.
- Vlažnost lesa: 5–15 %
- Plošče so samo pogojno primerne za neposredne vremenske vplive.
- Pri večplastnih ploščah po DIN 68705 je vremensko odporno samo lepljenje.

les na zunanjih območjih:

1. Nov in preperel les iglavcev impregnirajte z izdelkom StoPrim Protect BS.

Obdelava

Temperatura obdelave

Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: +10 °C
najvišja temperatura: +30 °C

Materiala ne obdelujte:

- Pri neposrednem in intenzivnem sončnem sevanju
- na vročini in segrelih podlagah

Priprava materiala

Izdelek je pripravljen za obdelavo. Izdelek pred uporabo dobro premešajte.

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

na nanos premaza

0,08 - 0,10 l/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Tehnični list

StoAqua Top Wood Oil

Struktura nanosa	Les dvakrat premažite z oljem StoAqua Top Wood Oil. Naoljene površine najmanj enkrat letno preverite in naoljite.
Nanašanje	premazovanje Obdelava izdelka: 1. Izdelek tankoslojno nanesite v smeri lesnega vzorca. orodje: ploščati čopič, čopič za premazovanje površin 2. Les previdno dodatno pobrusite v smeri lesnega vzorca. orodje: fina brusna koprena
Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Obdelava po 12 urah je možna pod naslednjimi pogoji: - temperatura podlage in zraka: +20 °C - relativna zračna vlaga: 65 % - suh brez lepljenja: 7 ur Naslednji faktorji podaljšajo čase sušenja in strditve: - nizka temperatura - visoka zračna vlaga
Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.
Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	odstranjevanje med odpadke: - Upoštevajte zakonske predpise. - Prazne pločevinke oddajte za recikliranje. - Pločevinke z ostanki oddajte na zbirnem mestu za stare lake.
Dobava	
Barvni odtenek	naravna, se lahko tonira po barvni pahljači za lake in lazure Naslednji faktorji lahko privedejo do odstopanja barvnega odtenka: - lastnosti lesa - debelina suhega sloja Priporočilo: Izvedite poskusni premaz.
Pakiranje	pločevinka
Skladiščenje	
Pogoji skladiščenja	Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.
Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete

Tehnični list

StoAqua Top Wood Oil

pri št. šarže na posodi.

Razlaga št. šarže:

1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden

Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina Lesna olja

Varnost

Upoštevajte varnostni list!

Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208

Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.

Pri tem gre za konzervirna sredstva.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com