

Tehnični list

StoBrick 3000

Ekstrudirane klinker ploščice



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- kot fasadna obloga
- na kontaktnih fasadnih sistemih, obešenih prezračevanih fasadah in masivnih podlagah

Lastnosti

- obstojen na zmrzal po EN ISO 10545-12
- proizvodnja v skladu z DIN EN 14411
- maksimum pri polmeru por: $> 0,2 \mu\text{m}$
- volumen por: $\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$
- vpijanje vode: $< 3 \%$

Format

- ozke ploščice:
dolžina x višina x debelina, navedba v mm:
240 x 71 x 12, pribl. 48 kosov/m²
240 x 52 x 12, pribl. 64 kosov/m²
440 x 52 x 12, pribl. 34,6 kosov/m²
- ozke kotne ploščice (WR):
dolžina/širina x višina x debelina, navedba v mm:
240/115 x 71 x 12, pribl. 12 kosov/m
240/115 x 52 x 12, pribl. 16 kosov/m
- nadaljnji formati na povpraševanje

Videz

- površina: gladka, mikroskopsko hrapava, ravna, precizna
- rob: enakomeren, rahlo zaobljen, brez zarobkov
- stopnja sijaja: mat, svilnato mat

Posebnosti/napotki

- formati posameznih barvnih odtenkov: glejte priročnik za načrtovanje

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Maksimum pri polmeru por r_p		$> 0,2 \text{ fm}$	Živo srebro - vdiranje v skladu z DIN 66133

Tehnični list

StoBrick 3000

Volumen por V_p	$\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$	Živo srebro - vdiranje v skladu z DIN 66133
-------------------	---------------------------------	---

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

- Trdna, suha, čista, nosilna
- Brez oblog veziva, solitra in ločilnih sredstev
- Ne uporabljajte lahkega temeljnega ometa.
- Delež lepilne površine izolacijskih plošč: najmanj 60 %
- Pritrditev kontaktnega fasadnega sistema z zidnimi vložki: skozi tkanino

Obdelava

Nanašanje

Napotki:
širina fuge: 10–12 mm

- lepljenje:
- zalivna malta: StoColl KM
 - fugirna malta: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
 - izdelek položite v postopku floating/buttering

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

- Minimirajte odstopanje v eni šarži:
- Naenkrat naročite celotno količino, ki jo potrebujete za en gradbeni namen.

Menjavanje različnih barv dosežete tako:

- Pri polaganju klinkerja in opeke pazite na dobro premešanje.
- Priporočilo: med seboj pomešajte klinker in opeko s 5 palet. Tudi enobarvne vrste je treba pomešati.
- Klinker ploščice StoBrick se praviloma dobavijo kot razcepljene plošče. To je treba upoštevati pri izračunu.

Velike tlakovce je treba na gradbišču izrezati iz celih klinker ploščic.

- Upoštevajte dovoljenja:
- Upoštevajte državna in mednarodna dovoljenja.

- Upoštevajte dodatne informacije:
- glejte preglede ponudbe izdelkov
 - glejte pravila za obdelavo

Tehnični list

StoBrick 3000

Dobava

Barvni odtenek	enobarvno/večbarvno glejte ponudbo izdelkov
----------------	--

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Hraniti na suhem.
Rok skladiščenja	Zaprte jih je mogoče skladiščiti neomejeno.

Oznaka

Varnost	Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.
---------	---

Posebni napotki








Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

StoBrick 3000

KLINKERRIEMCHEN WINKEL NF





L1 L2 B S		Wasseraufnahme Gruppe AI₁ Anhang A 0,5% ≤ E ≤ 3%	
Nennwert: 240 mm x 115 mm x 71 mm x 12 mm		Wasseraufnahme Gruppe AII₂ Anhang B 3% ≤ E ≤ 6%	
Formen und Maße		Toleranzwert	Toleranzwert
Länge und Breite		± 1 % / 2 mm	± 1 % / 2 mm
Dicke		± 10 %	± 10 %
Länge 1 Länge 2 Breite B Stärke S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 70,3-71,7 mm S: 10,8-13,2 mm	L1: 238-242 mm L2: 113,56-116,44 mm B: 70,11-71,89 mm S: 10,8-13,2 mm
Geradheit der Seiten		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz		± 0,5 %	
Länge L1 Länge L2 Breite B		± 1,2 mm ± 0,58 mm ± 0,36 mm	
Mittelpunktwölbung		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz		± 0,5 %	
Diagonale D1 Diagonale D2		± 1,25mm ± 0,68 mm	
Kantenwölbung		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz		± 0,5 %	
Länge L1 Länge L2		± 1,2 mm ± 0,58 mm	

sl.: kotnik StoBrick NF 12 mm

Tehnični list

StoBrick 3000

KLINKERRIEMCHEN WINKEL DF

L1 L2 B S Nennwert: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 12 mm		Wasseraufnahme Gruppe AI₁ Anhang A 0,5% ≤ E ≤ 3%	Wasseraufnahme Gruppe AII₁ Anhang B 3% ≤ E ≤ 6%
Formen und Maße		Toleranzwert	Toleranzwert
Länge und Breite 		± 1 % / 2 mm	± 1,25 % / 2 mm
Dicke		± 10 %	± 10 %
Länge 1 Länge 2 Breite B Stärke S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 51,48-52,52 mm S: 10,8-13,2 mm	L1: 238-242 mm L2: 113,56-116,44 mm B: 51,35-52,65 mm S: 10,8-13,2 mm
Geradheit der Seiten		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz 		± 0,5 %	
Länge L1 Länge L2 Breite B		± 1,2 mm ± 0,58 mm ± 0,26 mm	
Mittelpunktwölbung		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz 		± 0,5 %	
Diagonale D1 Diagonale D2		± 1,23 mm ± 0,63 mm	
Kantenwölbung		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz 		± 0,5 %	
Länge L1 Länge L2		± 1,2 mm ± 0,58 mm	

sl.: kotnik StoBrick DF 12 mm

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com