

Tehnični list

StoBrick 4000

Ekstrudirane klinker ploščice



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- kot fasadna obloga
- na kontaktnih fasadnih sistemih, obešenih prezračevanih fasadah in masivnih podlagah

Lastnosti

- proizvodnja v skladu z DIN EN 14411
- obstojen na zmrzal po EN ISO 10545-12
- maksimum pri polmeru por: $> 0,2 \mu\text{m}$
- volumen por: $\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$
- vpijanje vode: $< 6 \%$

Format

- ozke ploščice:
dolžina x višina x debelina, navedba v mm:
240 x 71 x 14, pribl. 48 kosov/m²
240 x 52 x 14, pribl. 64 kosov/m²
290 x 52 x 14, pribl. 54 kosov/m²
490 x 52 x 14, pribl. 33 kosov/m²
- ozke kotne ploščice (WR):
dolžina/širina x višina x debelina, navedba v mm:
240/50 x 71 x 14, pribl. 13 kosov/m
240/50 x 52 x 14, pribl. 16 kosov/m
- nadaljnji formati na povpraševanje

Posebnosti/napotki

- formati posameznih barvnih odtenkov: glejte priročnik za načrtovanje

Napotki za obdelavo

Zahteve

- Trdna, suha, čista, nosilna
- Brez oblog veziva, solitra in ločilnih sredstev
- Ne uporabljajte lahkega temeljnega ometa.
- Delež lepilne površine izolacijskih plošč: najmanj 60 %
- Pritrditev kontaktnega fasadnega sistema z zidnimi vložki: skozi tkanino

Obdelava

Nanašanje

Napotki:

Tehnični list

StoBrick 4000

širina fuge: 10–12 mm

lepljenje:

- zalivna malta: StoColl KM
- fugirna malta: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
- izdelek položite v postopku floating/buttering

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Minimirajte odstopanje v eni šarži:

- Naenkrat naročite celotno količino, ki jo potrebujete za en gradbeni namen.

Menjavanje različnih barv dosežete tako:

- Pri polaganju klinkerja in opeke pazite na dobro premešanje.
- Priporočilo: med seboj pomešajte klinker in opeko s 5 palet. Tudi enobarvne vrste je treba pomešati.

Velike tlakovce je treba na gradbišču izrezati iz celih klinker ploščic.

Upoštevajte dovoljenja:

- Upoštevajte državna in mednarodna dovoljenja.

Upoštevajte dodatne informacije:

- glejte preglede ponudbe izdelkov
- glejte pravila za obdelavo

Dobava Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Hraniti na suhem.

Rok skladiščenja

Zaprte jih je mogoče skladiščiti neomejeno.

Oznaka

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti.

Tehnični list

StoBrick 4000

Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.





Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

StoBrick 4000

CLINKER BRICK SLIPS CORNER NF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 71 mm x 14 mm

Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		± 1 % to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: +3 mm / -5 mm
Thickness		± 10 %
Length 1 Length 2 Width B Thickness S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 70,3-71,7 mm S: 12,6-15,4 mm
Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Length 1 Length 2 Width B		± 1,2 mm ± 0,58 mm ± 0,36 mm
Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Diagonal D1 Diagonal D2		± 1,25mm ± 0,68 mm







sl.: kotnik StoBrick NF 14 mm

Tehnični list

StoBrick 4000

CLINKER BRICK SLIPS CORNER DF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 14 mm

Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		$\pm 1\%$ to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: $+3$ mm / -5 mm
Thickness		$\pm 10\%$
Length 1 Length 2 Width B Thickness S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 51,48-52,52 mm S: 12,6-15,4 mm
Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		$\pm 0,5\%$
Length 1 Length 2 Width B		$\pm 1,2$ mm $\pm 0,58$ mm $\pm 0,26$ mm
Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		$\pm 0,5\%$
Diagonal D1 Diagonal D2		$\pm 1,23$ mm $\pm 0,63$ mm

sl.: kotnik StoBrick DF 14 mm

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com