


Tehnični list

StoCalce Veneziano

Ekološka mineralna okrasna izravnalna masa na apneni osnovi



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- efektno glajenje za ravne podlage
- za izdelavo plemenitih stenskih in stropnih površin
- ni primeren za mokra območja

Lastnosti

- mineralen
- brez uporabe konzervansov
- zelo dobro ravnanje z vlago
- difuzijsko prepusten
- visoka prepustnost za paro
- prispeva k optimiranju klime bivalnega prostora
- velika raznolikost oblikovanja
- površina podobna kamnu
- odporen
- brez topil in mehčal ter z malo emisij
- brez snovi, ki povzročajo obloge črnega prahu

Videz

- mat
- gladek
- značaj kamna

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

Priprave

Priprava podlage in izvedba premazovanja morata ustrezati splošno priznanim pravilom tehnike. Vsi premazi in predhodna dela morajo vedno ustrezati objektu in zahtevam, katerim bo ta izpostavljen.

Odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare premaze in sloje ter očistite površino (mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov).

Sredstva za temeljni premaz ne smejo ustvariti sijočega sloja.

Normalno vpojne podlage
Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex ali StoPrim GT.

Tehnični list

StoCalce Veneziano

StoPrim Plex je pripravljen na obdelavo in se lahko razredči z vodo do najv. 30 %.

Šibko vpojne podlage:

Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Color ali StoPrim Sil Color.

Vodotopne sestavine:

Izolirajte z izdelkom StoPrep Isol Q.

StoPrep Isol Q je pripravljen na obdelavo in redčenje ni dovoljeno. Material pred uporabo dobro premešajte. Izdelek vsebuje kationsko vezivo in ga ni dovoljeno mešati z drugimi izdelki!

Intaktni dvokomponentni premazi, neželezne kovine, umetne snovi:

Nanos temeljnega premaza StoAqua EP Activ.

Splesnele površine:

Površine obdelajte z izdelkom Geiger STOP ali jih premažite z 10-odstotno raztopino vodikovega peroksida in jih temeljito izperite s čisto vodo. Pri sanaciji plesni upoštevajte ustrezna državna priporočila in smernice.

Pri premazovanju akrilnih fugirnih in tesnilnih mas lahko zaradi višje viskoznosti akrilne tesnilne mase nastanejo razpoke in/ali obarvanja premaza. Zaradi različnih izdelkov na trgu morate v posameznem primeru sami opraviti poskuse za oceno oprijema.

Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno odgovornost preveriti in oceniti podlago.

Obdelava		
Temperatura obdelave	najnižja temperatura obdelave in podlage: +5 °C	
Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	na delovni korak	0,8 - 1,0 kg/m ²
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		
Struktura nanosa	temeljni premaz: Odvisno od vrste in stanja podlage. StoPrep In nanesite enakomerno po celotni površini. okrasni temeljni premaz kot tanek nanos za izravnavo podlage: StoCalce Fondo nanesite do debeline zrna in ga enakomerno posnemite.	

Tehnični list

StoCalce Veneziano

okrasni premaz:
StoCalce Veneziano pomešan s StoLook Punto F nanesite 2-krat (barvni odtenek).

Na podlagi različnih tehnik obdelave so mogoče različne površine. Zahtevati je mogoče predloge za tehnike obdelave in pripadajoča navodila za obdelavo.

Nanašanje ročno

Čiščenje orodja Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Posušeni material ne sme zaiti v izdelek za obdelavo. V pavzah med delom je treba površino materiala vedno prekriti s folijo. Za preprečevanje obrabe (odrgnjene kovine) se priporoča uporaba gladilne žlice StoCalce Marmorino.

Uporaba na površinah z vplivom vode:
- Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).

Dobava

Barvni odtenek naravna bela, mogoče tonirati z izdelkom StoLook Punto F, Giallo Mori (rumen marmor Mori), Rosso Verona (rdeč veronski marmor), Verde Alpi (zelen alpski marmor), Nero Ebano (črni marmor), Coccio Pesto (opečni prah)

Pakiranje vedro

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026
Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Tehnični list

StoCalce Veneziano

Oznaka

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.

Upoštevajte varnostni list!

Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com