

Tehnični list

StoCarrier Helio W

Zagodka iz ekspaniranega steklenega granulata



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- kot nosilna plošča za omet za stene in strop
- v sistemu za sanacijo plesni: StoReno In Protect M

Lastnosti

- Prirezovanje z nožem za tapete
- majhna teža

Format

- robovi: topi
- dolžina x širina: 60,0 x 40,0 cm
- debelina: 0,5–2,5 cm

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Upornost difuzije vodne pare μ	EN ISO 7783	6	
Požarna odpornost	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Toleranca debelin		$\pm 1,0$ mm	
Toleranca dolžine		$\pm 2,0$ mm	
Toleranca širine		$\pm 2,0$ mm	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga na splošno:

- Trden, raven, suh, primeren za lepilo
- Brez plesni, maščob in prahu

Preverite, ali so morebiti obstoječi premazi trajno združljivi z lepilom.

- Neravnine do 0,5 cm/m je dovoljeno premostiti.
- Večje neravnine izenačite z notranjim ometom.

Napotek:

Če se izdelek uporablja v sistemu StoReno In Protect M, upoštevajte veljavna

Tehnični list

StoCarrier Helio W

pravila za obdelavo za sistem.

upoštevajte:

Pri sanaciji plesni upoštevajte ustrezne državna priporočila in smernice.

- Primer: Informacije o DGUV 201-028 poklicnega združenja gradbeništva.

Obdelava**Poraba**

Pribl. poraba

1

m²/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

napotek:

- Izdelek obdelajte samo skupaj s funkcionalno lepilno malto, ki je del sistema, in funkcionalnim podometom.

polno površinsko lepljenje:

- lepilo: StoLevell Calce FS

- ročno ali strojno

- glejte tehnični list uporabljene lepilne mase

- Navpične fuge zagozde zlepite z izdelkom StoColl Fix.

1. Zagozdo namestite ravno in jo s pritiskom potisnite na vnaprej pripravljeno podlago.

napotek:

- Mogoče samo pri ravnih podlagah.

armiranje:

Površinsko armiranje ni potrebno.

- funkcionalni podomet: StoLevell Calce FS

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Upoštevajte podatke v tehničnem listu za uporabljene izdelke.

Upoštevajte veljavna pravila za obdelavo za sistem StoReno In Protect M.

Skladiščenje**Pogoji skladiščenja**

Hranite zaščiteno pred vremenskimi vplivi.

Oznaka**Produktna skupina**

Nosilna plošča za omet

Tehnični list

StoCarrier Helio W

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com