

Tehnični list

StoColl Fix

Pripomoček za pritrditev in lepilna masa



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- za lepljenje montažnih elementov StoFix
- za lepljenje okenskih polic na drugi tesnilni ravni
- za lepljenje pločevinastih prekritij na fasadne elemente StoDeco
- kot pripomoček za pritrditev, npr. pri uporabi izdelka Sto-Turbofix Mini

Lastnosti

- enokomponenten
- zelo visoka začetna oprijemljivost
- visoka lepljivost

Format

- Kartuša: 290 ml
- cevasta vrečka: 600 ml

Posebnosti/napotki

- za pribor glejte pod Sistemsko orodje – kontaktni fasadni sistem

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Osnovna gostota		1,48 g/cm ³	
Temperaturna obstojnost		-40 - 90 °C	
Shore-A-trdota		50	po 21 d Skladiščenje

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti ravna, nosilna, suha, čista in brez cvetenja, ločilnih sredstev, maščob in prahu.
Kritične podlage preverite glede njihove ustreznosti.
Ustvarite preizkusno površino.

Priprave

Preverite nosilnost obstoječih premazov.
Odstranite premaze, ki niso nosilni.

Tehnični list

StoColl Fix

Obdelava

Temperatura obdelave Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: +5 °C
najvišja temperatura: +40 °C

Čas obdelave pri temperaturi +23 °C in 50 % relativne zračne vlage: pribl. 5 minut

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba	
		4,00 - 8,00	m ² /kos

Poraba je odvisna od podlage.

Nanašanje se nanaša s kartušo, z ustrezno stiskalnico za kartuše

lepljenje montažnih elementov StoFix:

1. S primernim orodjem za rezkanje rezkajte vdolbino v izolacijsko ploščo za montažni element za vstavljanje. Odstranite prah od rezkanja.
2. Na območju rezkanja nanesite izdelek StoColl Fix in ga zgladite z lopatko.
3. Na hrbtne strani montažnega elementa ravno tako nanesite izdelek StoColl Fix.
4. Pridobite dokazilo o fizikalni primernosti zgradbe.

Uporaba v povezavi z izdelkom Sto-Turbofix Mini:

napotek: Nanesite lepilno peno s pištolo za lepilno peno na ploščo. Glejte tehnični list izdelka Sto-Turbofix Mini.

1. Kartušo izdelka StoColl Fix položite v tlačilko za kartuše in na izolacijsko ploščo nanašajte kupčke velikosti oreha.

število lepilnih točk na izolacijsko ploščo:

- Izolacijske plošče s sestavnimi elementi utora in peresa: najm. 1 lepilna točka na nepritrjenem kotu plošče.
 - Izolacijske plošče na vogalih zgradb ali opornikih: najm. 2 lepilni točki.
 - Izolacijske plošče z ravnimi robovi: najm. 4 lepilne točke.
2. Izolacijsko ploščo, obloženo z izdelkom Sto-Turbofix, takoj rahlo pritisnite na steno.

Čiščenje orodja Po uporabi takoj očistite s sredstvom Sto-Ultra Cleaner.

Dobava

Barvni odtenek bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja 15 mesecev po datumu izdelave v zaprti originalni posodi.
Najboljša kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.

Tehnični list

StoColl Fix

Razlaga št. šarže:

1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden

Primer: 6450013223 obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208

Vsebuje N-(3-(trimetoksisilil)propil)etilendiamin, trimetoksivinilsilan. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH211

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com