


Tehnični list

StoColl RC

Organska lepilna masa, pripravljena na obdelavo,
za šibko vpojne, ravne podlage



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- za polno površinsko lepljenje plošč iz polistirenske trde pene in izolacijskih plošč iz mineralne volne
- za lesne materiale
- za nosilne, ravne, šibko vpojne podlage, npr. vlakneno mavčne in vlakneno cementne plošče

Lastnosti

- pripravljen na obdelavo
- odporen proti umiljenju
- izdelana v okolju prijaznem postopku

Posebnosti/napotki

- poraba je odvisna od podlage in vrste izolacije

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,55 - 1,65 g/cm ³	
Upornost difuzije vodne pare μ	EN ISO 7783	200 - 250	
Izmerjena vrednost toplotne prevodnosti λ	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, ravna, suha, nosilna in brez maščobe ter prahu. Po potrebi na mestu samem preverite, ali je pritrditev primerna za to podlago. Zaradi vlage ali podlage, ki se še ni popolnoma vezala, lahko pride do poškodb v sledečih slojih, npr. do nastajanja mehurčkov, razpok.

Priprave

Preverite primernost in nosilnost obstoječih premazov. Odstranite premaze, ki niso nosilni.
Po potrebi podlago očistite.

Tehnični list

StoColl RC

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C
----------------------	---

Priprava materiala	Ko material premešate, je pripravljen na obdelavo. Po potrebi dodajte vodo, da vzpostavite pravilno konsistenco materiala.
--------------------	---

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	lepljenje z zobatostjo 4x4	2,50 - 3,00	kg/m ²
	lepljenje z zobatostjo 6x6	3,00 - 4,00	kg/m ²
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.			

Nanašanje	nanos z zobato lopatico, strojno uporaba kot lepilna masa: Izdelek nanesite strojno ali ročno z nerjavno kovinsko ozobljeno gladilko. Plošče takoj vtisnite v svežo plast lepila ali jih namestite plavajoče in pritisnite nanjo. Plošče polno površinsko prilepite.
-----------	--

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Čas sušenja je odvisen od temperature, vetra in relativne zračne vlage. Pri neugodnih vremenskih razmerah je treba uporabiti ustrezne možnosti zaščite površine za obdelavo oz. sveže fasade (npr. namestiti zaščito pred dežjem).
---	--

Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.
-----------------	-----------------------------------

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Nadaljnje napotke za obdelavo najdete v pravilih za obdelavo posameznih sistemov.
--	---

Dobava

Barvni odtenek	rjava
----------------	-------

Pakiranje	vedro
-----------	-------

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti dobro zaprto in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.
---------------------	---

Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže: 1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden Primer: 6450013223 obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu
------------------	--

Tehnični list

StoColl RC

2026

Dovoljenja/ atesti

ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS in StoArmat Classic/Classic plus) Evropska tehnična ocena
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (lesena gradnja – MW-L in StoLevell Uni/StoLevell Novo, pritrditev: lepljeno) Evropska tehnična ocena
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (lesena gradnja – MW/MW-L in StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz + QS/ Evropska tehnična ocena
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (lesena gradnja – EPS in StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Evropska tehnična ocena

Oznaka

Produktna skupina Lepilo

Varnost

Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Lahko povzroči alergijski odziv kože. Ne vdihavati hlapov. Nositi zaščitne rokavice. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Vsebinsko/posodo zavreči skladno z dovoljenjem ali oddati na komunalno zbiralno središče.

EUH211

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Tehnični list

StoColl RC

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com