


Tehnični list

StoColl Tap

Lepilo za kopreno na disperzijski osnovi brez konzervansov



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- za stekleno in celulozno kopreno, npr. za koprene StoTap in za grobe vlaknene tapete StoEuro Trend ter StoEuro Vlies
- na stenske in stropne površine

Lastnosti

- preverjen glede škodljivih snovi
- optimalno primerno za gladke koprene
- pripravljen za uporabo
- zelo dober oprijem lepila na mokri podlagi pri delih na stropu (dela nad glavo)
- dobra in enakomerna porazdelitev materiala
- zelo primeren za naprave brez zraka in tapecirne naprave
- preprosto premikanje trakov tapet v mokrem lepilnem sloju
- brez emisij
- brez topil in mehčal
- TÜV SÜD – preverjanje glede sestavin in emisij, pomembnih za zdravje, redno nadzorovanje izdelkov in procesov, kontrola surovin (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- brez snovi, ki povzročajo obloge črnega prahu
- se lahko redči z vodo

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

Priprave

Priprava podlage in izvedba premazovanja morata ustrezati splošno priznanim pravilom tehnike. Vsi premazi in predhodna dela morajo vedno ustrezati objektu in zahtevam, katerim bo ta izpostavljen.

Tehnični list

StoColl Tap

Odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare premaze in sloje ter očistite površino (mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov).

Sredstva za temeljni premaz ne smejo ustvariti sijočega sloja.
Sijoč sloj ali premočno grundiranje se lahko izrazi negativno pri spajanju gladkih kopren, predvsem na osnovi celuloze.

Normalno vpojne podlage
Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex ali StoPrim GT. StoPrim Plex je pripravljen na obdelavo in se lahko odvisno od vpojnosti podlage razredči z vodo do najv. 30 %.

Šibko vpojne podlage:
Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Color ali StoPrim Sil Color.

Vodotopne sestavine:
Izolirajte z izdelkom StoPrim Isol. StoPrim Isol je pripravljen na obdelavo in redčenje ni dovoljeno.

Splesnele površine:
Površine obdelajte z izdelkom Geiger STOP ali jih premažite z 10-odstotno raztopino vodikovega peroksida in jih temeljito izperite s čisto vodo. Pri sanaciji plesni upoštevajte ustrezne državna priporočila in smernice.

Intaktni dvokomponentni premazi, neželezne kovine, umetne snovi:
Nanos temeljnega premaza StoAqua EP Activ.

Pri premazovanju akrilnih fugirnih in tesnilnih mas lahko zaradi višje viskoznosti akrilne tesnilne mase nastanejo razpoke in/ali obarvanja premaza. Zaradi različnih izdelkov na trgu morate v posameznem primeru sami opraviti poskuse za oceno oprijema.

Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno odgovornost preveriti in oceniti podlago.

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C

Priprava materiala V primeru obdelave z valjčkom ali čopičem je material že pripravljen za obdelavo. Konsistenco in količino lepila nastavite v skladu z vrsto koprene, podlago ter tehniko obdelave.

Če škrobno lepilo nanašate z valjčkom, ga ne redčite.

Če uporabljate tapecirno napravo, škrobno lepilo razredčite z vodo pribl. 10 %.

Tehnični list

StoColl Tap

Če uporabljate brezračno napravo, škrobno lepilo nanesite nerazredčeno oziroma ga razredčite z vodo maks. 10 %.

Poraba	Način uporabe		Pribl. poraba	
	odvisno od vrste koprane in podlage		0,16	kg/m ²
	Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.			
Struktura nanosa	temeljni premaz (če je potreben): Odvisno od vrste in stanja podlage.			
Nanašanje	premazovanje, valjanje, brezračno brizganje, obdelava s tapecirno napravo Škrobno lepilo v zadostni količini enakomerno nanesite na steno, in sicer v širini 1–2 prog tkanine. Koprano pritisnite v moker sloj lepila brez mehurčkov. Ko se škrobno lepilo posuši, je prozorno. Ostanke škrobnega lepila na površini takoj obrišite s čisto in mokro krpo. brezračna brizgalna naprava: šoba: 0,019"–0,021" tlak: 140–160 bar kot šobe: pribl. 50° Priporočilo: da bi zagotovili enakomerno porazdelitev materiala, lepilo obdelajte z valjčkom. tapecirna naprava: Mrežo oziroma tapeto povlecite skozi napravo in zagotovite enakomeren nanos lepila.			
Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Globinsko posušen in mehansko obremenljiv: po pribl. 3 do 4 dneh. Visoka zračna vlaga in/ali nizka temperatura podaljšata čas sušenja. Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost nadaljnje obdelave po pribl. 12 urah.			
Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.			
Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Uporaba na površinah z vplivom vode: - Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).			

Tehnični list

StoColl Tap

Dobava

Barvni odtenek prozoren

Pakiranje vedro

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026
Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Dovoljenja/ atesti

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-09/250822-1

StoColl Tap (z malo emisij, preverjen glede škodljivih snovi in z nadzorovano proizvodnjo)
Ocena obnašanja emisij

Oznaka

Produktna skupina Lepilo za kopreno

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
posebna disperzija umetne smole
mineralna polnila
voda
alkoholi
zgoščevalno sredstvo
Sredstva za reguliranje pH vrednosti
odstranjevalec pene

Varnost

Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Tehnični list

StoColl Tap

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com