

Tehnični list

StoCresto S

Plastičen, barvno poudarjen kamniti obložni zidak



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- znotraj
- kot fasadna obloga
- na kontaktnih fasadnih sistemih, obešenih prezračevanih fasadah in masivnih podlagah

Lastnosti

- odporen proti mrazu v skladu z DIN EN 771-5
- proizvodnja v skladu z DIN EN 771-5
- vpijanje vode: 55 g/m²*s_{0,5}

Format

- do 400 različnih oblik v vsaki seriji izdelkov
- največje mere v mm, npr. pri StoCresto S, seriji 100: 440 x 30 x 250
- najmanjše mere v mm, npr. pri StoCresto S, seriji 200: 85 x 25 x 20
- debelina v mm: 10–35

Videz

- površina: strukturirana, hrapava
- rob izdelkov StoCresto S, serije 100–300: neenakomerno zaobljen
- rob izdelkov StoCresto S serije 400–600: neenakomerno nalomljen s koti
- stopnja sijaja: mat

Napotki za obdelavo

Zahteve

- Podlaga na splošno:
- Trdna, suha, čista, nosilna
 - Brez oblog veziva, solitra in ločilnih sredstev
 - Ne uporabljajte lahkega temeljnega ometa.
 - Delež lepilne površine izolacijskih plošč: najmanj 60 %
 - Pritrditev kontaktnega fasadnega sistema z zidnimi vložki: skozi tkanino

Obdelava

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

poraba po potrebi

Poraba na kvadratni meter je odvisna od dizajna kamnitih obložnih zidakov v skladu s pravili načrtovalcev in jo je treba v skladu s tem ugotavljati za posamezne objekte.

Tehnični list

StoCresto S

Nanašanje

Napotki:
širina fuge: 10–12 mm

lepljenje:
- zalivna malta: StoColl KM
- fugirna malta: StoColl FM-K, StoColl FM-E
- izdelek položite v postopku floating/buttering

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Minimiranje odstopanj zaradi različnih serij:
- Naenkrat naročite celotno količino, ki jo potrebujete za en gradbeni namen.

Kako doseči izmenjavanje različnih barvnih odtenkov:
- Pri polaganju kamnov pazite na dobro mešanje.
- priporočilo:
- Med seboj pomešajte kamne z različnih palet ali kartonov.
- Pred lepljenjem kamne položite na tla, da preverite videz rezultatov namestitve.

Dovoljenja:
- Upoštevajte državna in mednarodna dovoljenja.

Upoštevajte dodatne informacije:
- glejte preglede ponudbe izdelkov
- glejte pravila za obdelavo

Dobava

Barvni odtenek barvno poudarjen, glejte ponudbo izdelkov

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem.

Rok skladiščenja Zaprte jih je mogoče skladiščiti neomejeno.

Dovoljenja/ atesti

ETA-16/0684

StoTherm Cladding 1
Evropska tehnična ocena

Oznaka

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Tehnični list

StoCresto S

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com