


Tehnični list

StoCrete BE Haftbrücke

Vezni sloj, modificiran z umetno snovjo,
cementno vezan



Značilnosti

Uporaba	kot vezni sloj za zagotavljanje trajnega oprijema naslednjega sistema za sanacijo betona na betonski podlagi
Lastnosti	- s polimeri modificiran vezni sloj, cementno vezan - zelo dobra oprijemljivost na betonski podlagi
Posebnosti/napotki	izdelek ustreza standardu EN 1504-3

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Prostorninska masa sveže malte	EN 1015-6	1,9 kg/dm ³	
Sprijemna trdnost	EN 1542	> 2,0 MPa	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve	Zahteve za podlago: Betonska podlaga mora biti nosilna in brez ločilno delujočih, lastnih ali tujih snovi in sestavin, ki pospešujejo korozijo (npr. kloridi). Manj trdne sloje in obloge gošče je treba odstraniti. Vlažno v skladu z opredelitvijo ZTV-ING Stopnja čistoče prosto izpostavljenega armaturnega jekla po pripravi podlage: Sa 2½ v skladu z EN ISO 8501-1. Povprečna natezna adhezijska trdnost 1,5 N/mm² Najmanjša posamezna vrednost natezne adhezijske trdnosti 1,0 N/mm²
Priprave	Podlago je treba pripraviti z ustreznimi mehanskimi postopki, kot je npr. peskanje s trdnimi peskalnimi sredstvi ali z visokotlačnimi curki vode (> 800 bar). Pore in votline je treba dovolj odpreti. Robove prebojnih mest je treba pobrusiti pod pribl. 45°.

Tehnični list

StoCrete BE Haftbrücke

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura obdelave: +5 °C
najvišja temperatura obdelave: +30 °C

Čas obdelave Pri +10 °C: pribl. 90 minut
Pri +23 °C: pribl. 60 minut
Pri +30 °C: pribl. 40 minut

Mešalno razmerje 20 kg materiala v skladu z opisom/5,6–6,0 l vode = 1,0 : 0,28–0,3 masnih delov

Priprava materiala Pripravite vodo in dodajte tovarniško suho malto.
Mešajte pribl. 2 minuti. Počakajte pribl. 3 minute. Dodatno mešajte pribl. 30 sekund.

kot vezni sloj	1,9	kg/m ²
----------------	-----	-------------------

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa 1. predhodna obdelava podlage
2. vezni sloj z izdelkom StoCrete BE Haftbrücke
3. reprofiliranje/PCC-estrih z malto StoCrete BE Mörtel grob

Nanašanje

1. priprava podlage
S prosto izpostavljenega armaturnega jekla odstranite rjo v skladu z DIN EN ISO 12944-4 do stopnje čistoče Sa 2½. Na armaturnem jeklu, s katerega je odstranjena rja, ne sme biti prahu in maščob.

2. Vezni sloj
Betonsko podlago je treba pred nanosom veznega sloja izdelka StoCrete BE Haftbrücke dovolj navlažiti (prvič približno 24 ur prej). Med nanašanjem pa mora biti betonska podlaga toliko suha, da se zdi, kot da je samo še matirano vlažna.

Vezni sloj izdelka StoCrete BE Haftbrücke nanesite s primernim orodjem, kot je čopič ali krtača.
Strjene vezne sloje je treba odstraniti s peskanjem s trdnim sredstvom za peskanje in jih na novo nanesti.
Poraba pribl. 1,9 kg/m² (suhega materiala)

3. Reprofiliranje/PCC-estrih
Na koncu sledi nanos z gotovo umešano malto StoCrete BE Mörtel grob na svež vezni sloj v skladu s tehničnimi listi. Za zagotavljanje dobrega sprijemanja vedno delajte sveže na sveže.

Tehnični list

StoCrete BE Haftbrücke

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi očistite z vodo, sprijet material je mogoče odstraniti le mehansko. Upoštevajte varstvo okolja.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Izjavo(e) o lastnostih prejmete v tehničnem informacijskem centru InfoCenter podjetja StoCretec.
Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.

Dobava

Pakiranje

vreča

Številka artikla

14056-003

Oznaka

StoCrete BE Haftbrücke

Pakiranje

20 kg bag

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Hraniti na suhem.

Rok skladiščenja

Glejte embalažo izdelka
Ta izdelek vsebuje zelo malo kromatov. Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena do datuma izteka uporabnosti. Prva številka šarže je zadnja številka leta. Druga in tretja številka predstavljata koledarski teden. Primer: 1450013223 – datum izteka uporabnosti je do konca 45. koledarskega tedna leta 2021.
Za dodatne razlage glejte cenik.

Oznaka

Produktna skupina

Vezni sloj

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Pri prvem nakupu prejmete varnostni list ES.
Prosimo, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in odlaganjem.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

StoCrete BE Haftbrücke

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com