

Tehnični list

StoCryl BF 200

Talna barva, ki zavira drsenje



Značilnosti

Uporaba

- na zunanjih površinah izpostavljenih vremenskim vplivom in znotraj
- kot barvni premaz za betonski ali cementni estrih in liti asfalt
- za barvno oblikovanje pohodnih površin, npr. kletnih tal, prostorov za prosti čas, tal balkona in povoznih površin z manjšo mehansko obremenitvijo, npr. parkirne garaže, parkirne površine

Lastnosti

- zavira drsenje
- premaz, pripravljen na obdelavo
- odporen proti olju in obrabi
- vremensko odporen

Videz

- površina fino hrapava + mat

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Sijaj	EN 1062-1	G3 - mat	
Velikost zrna	EN 1062-1	< 300 μ m	S2 srednje
Prostornina trdnih delcev		67 %(V)	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Zahteve za podlago:

Podlaga mora biti suha, primerna za nanos in ne sme vsebovati substanc, ki bi tako ali drugače delovale kot ločilci.

Manj trdne sloje in obloge gošče je treba odstraniti.

Površina mora biti suha po definiciji smernice za vzdrževanje 2001-10, vendar je odvisna od kvalitete betona. Vsebnost vlage sme znašati maks. 4 CM-odstotke pri kakovosti betona do C30/37 in maks. 3 CM-odstotke pri betonu C35/45, izmerjeno z napravo CM.

Pri litem asfaltu mora biti prosto vsaj 75 % dodatka.

Tehnični list

StoCryl BF 200

Temperatura podlage višja od +8 °C in 3 K nad rosiščem.
Povprečna natezna adhezijska trdnost 1,5 N/mm²
Najmanjša posamezna vrednost natezne adhezijske trdnosti 1,0 N/mm²

Priprave	Podlago je treba pripraviti z ustreznimi mehanskimi postopki, kot npr. peskanje s kroglicami, rezkanjem in naknadno peskanje s kroglicami ali obdelava s curkom iz trdih delcev.
-----------------	--

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura obdelave: +8 °C najvišja temperatura obdelave: +30 °C
-----------------------------	---

Priprava materiala	Pripravljen na obdelavo, pred uporabo temeljito premešajte.
---------------------------	---

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	kot premaz za posamezne plasti	0,45 - 0,50	kg/m ²
	Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		

Struktura nanosa	1. priprava podlage 2. sredstvo za temeljni premaz StoCryl BF 200 3. tanek nanos za izravnavo podlage StoCryl BF 200 in kremenčev pesek 4. krovni premaz z izdelkom StoCryl BF 200
-------------------------	---

Nanašanje

pripravljen na obdelavo

StoCryl BF 200 se lahko nanese z valjčkom ali premazovanjem.

1. predhodna obdelava podlage

2. sredstvo za temeljni premaz
StoCryl BF 200 nanesite razredčenega z do 5 % vode.

poraba: StoCryl BF 200: pribl. 0,45–0,50 kg/m²

3. tanek nanos za izravnavo podlage kot masa za izravnavanje hrapavosti
StoCryl BF 200 zmešajte z 0,3 masnega deleža izdelka StoQuarz 0,1–0,5 mm. Pri masi za izravnavo hrapavosti z zidarsko žlico, lopatico ali gladilko ostro povlecite po hrapavi podlagi (ne uporabljajte je za krovni premaz – nevarnost nastajanja razpok).

4. Krovni premaz: nanesite izdelek StoCryl BF 200, nerazredčen.

Tehnični list

StoCryl BF 200

poraba: StoCryl BF 200: pribl. 0,45–0,50 kg/m²

napotek:

Obdelava izdelka StoCryl BF 200 samo pri suhem vremenu in temperaturah med +8 °C in +30 °C. Ne obdelujte pri močnem, neposrednem sončnem sevanju.

Priporočilo:

na prostem: nanos zaščitnega premaza z izdelkom StoPur DL 520, v notranjih prostorih: nanos zaščitnega premaza s prozornim izdelkom StoPur WV

Prozoren StoPur WV se ne sme uporabljati kot zaščitni premaz na prostem ali na povoznih površinah.

Nanos umešanega materiala se izvede z valjčkom s kratkimi vlakni s križnimi pomiki.

poraba: StoPur DL 520: pribl. 0,1–0,2 kg/m²

poraba: prozoren StoPur WV: pribl. 0,10–0,15 kg/m²

Upoštevajte dodatne napotke v ustreznem tehničnem listu.

čakalna doba med vmesnimi premazi:

StoCryl BF 200 in StoCryl BF 200 po 12 urah.

StoCryl BF 200 in prozorni StoPur WV po 24 urah.

StoCryl BF 200 in StoPur DL 520 po 36 urah.

Čiščenje orodja	Vse delovne naprave je treba takoj po njihovi uporabi očistiti z vodo Uporaba običajnega čistila olajša čiščenje Med delovnimi odmori je treba čopiče in valjčke potopiti v barvo		
Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.		
Dobava			
Barvni odtenek	možnost toniranja s StoColor System, RAL – barvna pahljača		
Pakiranje	vedro		
	Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
	03677-002	StoCryl BF 200 getönt	16 kg pail
Skladiščenje			
Pogoji skladiščenja	Hraniti na suhem in na varnem pred zmrzaljo; izogibati se neposrednemu vplivu sončnih žarkov.		
Rok skladiščenja	V originalni posodi do ... (glejte embalažo).		

Tehnični list

StoCryl BF 200

Oznaka

Produktna skupina

Talna barva

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com