


Tehnični list

StoCryl BF 755

Zaščitna prevleka, enokomponentna, prozorna, mat, z malo emisij



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- kot prozorna zaščitna prevleka na izdelku StoCryl BF 700
- kot prozorna zaščitna prevleka na betonu in cementnih estrihih
- za pohodne površine z nizko do srednje visoko mehansko obremenitvijo
- za bivalne prostore
- za kleti in prostore za prosti čas
- za stopnice
- za prodajne prostore in razstavne prostore

Lastnosti

- mat
- z malo emisij, izpolnjuje zahteve AgBB glede emisij HOS
- PU-hibrid
- enokomponenten
- zaščitni premaz, pripravljen za obdelavo
- dobra mehanska in kemična odpornost

Videz

- mat (< 10 GU pri 60°)

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,04 g/cm ³	
Prostornina trdnih delcev	DIN 53217	37 %(V)	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

- Splošno:
- Suha, nosilna
 - Brez ločilno delujočih lastnih ali tujih snovi
 - Manj trdne sloje odstranite.
 - Odstranite nakopičene fine sestavine betona na površini.

Suha podlaga:

Tehnični list

StoCryl BF 755

- Odvisno od razreda tlačne trdnosti

Vsebnost vlage:

- Vsebnost vlage betonske podlage izmerite z napravo CM.
- Vsebnost vlage pri kakovosti betona do C30/37: maks. 4 masne deleže
- Vsebnost vlage pri kakovosti betona do C35/45: maks. 3 masne deleže

- Temperatura podlage: najmanj +8 °C, 3 K nad rosiščem

Sprijemna trdnost, povprečna vrednost: 1,5 N/mm²

Sprijemna trdnost, najmanjša posamezna vrednost: 1,0 N/mm²

Preverite sprijemno trdnost na cementnem estrihu s pomočjo preizkusne površine na objektu.

Obstoječi premazi in druge podlage:

- Združljivost: karakteristika vrezane rešetke ≤ 1 po ISO 2409

Priprave

Vse navedene podlage pripravite v mehanskih postopkih, glejte pod "Podlaga, zahteve".

Primer:

- Peskanje s kroglicami
- Peskanje s trdnimi sredstvi za peskanje
- Brušenje z diamantnim orodjem
- Očistite in posesajte

Nov premaz (AY):

- Brez

Obstoječi premazi (AY):

- Pobrusite in očistite

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura obdelave: +8 °C

najvišja temperatura obdelave: +25 °C

Priprava materiala

Material premešajte, tako da postane homogen.

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

kot zaščitni premaz

0,11

l/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

prozorna zaščitna prevleka na izdelku StoCryl BF 700

Tehnični list

StoCryl BF 755

1. Pripravite podlago.
2. Nanos temeljnega premaza: StoCryl BF 700
3. Premazovanje: StoCryl BF 700 (opcijsko z izdelkom Sto Ballotini Ø 180–300 µm: opcijsko posipanje z izdelkom StoChips 1 mm)
4. Nanos zaščitne prevleke: StoCryl BF 755

prozorna zaščitna prevleka na betonu in cementnih estrihih

1. Pripravite podlago.
2. Nanos temeljnega premaza: StoCryl BF 755
3. Nanos zaščitne prevleke: StoCryl BF 755 (1–2 delovna koraka)

Nanašanje

material se lahko nanese z valjčkom ali premazovanjem

prozorna zaščitna prevleka na izdelku StoCryl BF 700

1. Pripravite podlago.
2. sredstvo za temeljni premaz:
 - StoCryl BF 700 obdelajte razredčen s pribl. 5–10 % vode.
 - poraba: pribl. 150–160 ml/m²
3. Premaz:
 - StoCryl BF 700
 - (opcijsko z izdelkom Sto Ballotini Ø 180–300 µm: opcijsko posipanje z izdelkom StoChips 1 mm)
 - poraba: pribl. 150–160 ml/m²
4. zaščitni premaz:
 - StoCryl BF 755
 - poraba: pribl. 100–120 ml/m²

prozorna zaščitna prevleka na betonu in cementnih estrihih

1. Pripravite podlago.
2. sredstvo za temeljni premaz:
 - StoCryl BF 755
 - poraba: pribl. 100–120 ml/m² (obdelajte razredčen s pribl. 30 % vode)
3. zaščitni premaz:
 - StoCryl BF 755 (1–2 delovna koraka)
 - poraba: pribl. 100–120 ml/m² (nerazredčen, za vsak delovni korak)

**Sušenje, strjevanje in čas
ponovne obdelave**

Možnost nadaljnje obdelave:
pri +20 °C: po 8 h

Tehnični list

StoCryl BF 755

Pohoden:
pri +20 °C: po 8 h

do neobčutljivosti na dež in vlago:
pri +20 °C: po 48 h

Povsem mehansko obremenljiv oz. strjen: pri +20 °C: po 7 dneh

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi ga očistite z vodo, sprijeti material je mogoče odstraniti le mehansko.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

1. Upoštevajte splošne napotke za obdelavo:
 - glejte www.stocretec.de, Izdelki
 - glejte tehnični priročnik, prilogo
2. Upoštevajte navodila za izvedbo.

Čiščenje in nega!

Čiščenje je treba izvesti s čisto vodo ali z majhnim odmerkom čistila (površinsko aktivnih snovi), da se ne zmanjšata mehanska odpornost in trdota površine izdelka. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali agresivnih čistilnih sredstev.

Ravno tako ni dovoljeno uporabiti čistil ali sredstev za nego z vsebnostjo topil.

Redno mokro čiščenje s čistilnimi stroji in običajne čistilne raztopine, ki se pri tem uporabljajo, torej niso dovoljene. Na podlagi pogoste in/ali koncentrirane rabe površinsko aktivnih snovi, voskov ali osnovnih čistilnih sredstev za globinsko čiščenje lahko pride do popuščanja trdote površine, kar bistveno zmanjša stabilnost površine, hitrost umazanosti pa se poveča.

Za področja, ki jih je redno treba čistiti s čistilnimi stroji in kemičnimi čistili, priporočamo uporabo zaščitnih 2K-premazov.

Ni primerno za površine s stoječo vodo. Na površinah brez omejitve vremenskih vplivov poskrbite za zadosten naklon, da lahko voda nadzorovano odteka. naklon: najmanj 1,5 %

posebni napotki:

Ni za garaže, parkirne hiše ali talne površine s stalno obremenjenostjo, npr. zaradi viličarjev ali podobnih naprav.

Ne uporabljate ga na površinah, ki so kasneje pri uporabi izpostavljene intenzivnim obremenitvam, npr. zaradi stika z maščobami, mehčali, alkoholom ali drugimi agresivnimi snovmi.

Ni odporen proti prehodih mehčal!

Tehnični list

StoCryl BF 755

Dobava

Barvni odtenek prozoren

Pakiranje vedro

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
00272-002	StoCryl BF 755	5 l pail
00272-001	StoCryl BF 755	2,5 l pail

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti zaščiteno pred zmrzaljo in na suhem. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena do datuma izteka uporabnosti. Tega je mogoče razbrati iz št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže.: številka 1 = zadnja številka leta, številka 2 + 3 = koledarski teden, primer: 2450013223 X trajanje skladiščenja do konca 45. kol. tedna leta 2022
Glejte embalažo izdelka

Oznaka

Produktna skupina Sredstvo za zaščitno prevleko

Varnost Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710

Tehnični list

StoCryl BF 755

pc.ljubljana.si@sto.com