

## Tehnični list

### StoCryl CP

Sredstvo za temeljni premaz za mineralno razlivno malto



#### Značilnosti

##### Uporaba

- znotraj
- na talnih površinah
- za beton in železobetone
- kot sredstvo za temeljni premaz pod izdelek StoCrete VM 630 in StoCrete VM 640

##### Lastnosti

- pri vmesnem premazu pri večplastni sestavi z izdelkom StoCrete VM 630 in StoCrete VM 640
- zelo dober oprijem na podlagi

#### Tehnični podatki

| Merilo                      | Standard/navodilo<br>za preskušanje | Vrednost/<br>Enota    | Napotki |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|
| Gostota                     | EN ISO 2811                         | 1,0 g/cm <sup>3</sup> |         |
| Stopnja prepustnosti vode w | sistem 4/EN<br>13813:2002           |                       | NPD     |

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

#### Napotki za obdelavo

##### Zahteve

Cementni estrih v skladu z DIN EN 13813 (DIN 18560) ali beton v skladu z DIN 1045-1 (CT-C35-F5 ali C 20/25)

Zahteve za podlago:

Podlaga mora biti nosilna in brez ločilno delujočih, značilnih ali tujih snovi. Manj trdne sloje in obloge gošče je treba odstraniti.

Suho v skladu z opredelitvijo direktive o popravilu 2001-10.

Povprečna natezna adhezijska trdnost 1,5 N/mm<sup>2</sup>

Najmanjša posamezna vrednost natezne adhezijske trdnosti 1,0 N/mm<sup>2</sup>

Temperatura podlage višja od +8 °C in 3 K nad rosiščem.

Napotek:

StoCryl CP ni primeren za zunanje področje, za zunanje vremenske vplive in pri

## Tehnični list

### StoCryl CP

nevarnosti vlage, npr. za sestavne dele, ki se dotikajo z zemlje brez zatesnitve.

#### Priprave

Podlago je treba pripraviti z ustreznimi mehanskimi postopki, kot npr. peskanje s kroglicami, rezkanjem in naknadno peskanje s kroglicami ali obdelava s curkom iz trdih delcev.

Brušenje podlage ni priporočljivo.

Skrbno je treba paziti na to, da se pore in luknjice v podlagi dovolj odprejo, da jih je mogoče popolnoma premazati s temeljno disperzijo.

Pri močno vpojni podlagi se priporoča predhodno vlaženje predhodno obdelane površine na predvečer nanosa sredstva za temeljni premaz ali premaza.

Vratne pragove, žlebove in odtoke je treba pred nanosom izdelka StoCrete VM 640 zatesniti s samolepilnimi penastimi trakovi.

#### Obdelava

##### Temperatura obdelave

najnižja temperatura obdelave: +8 °C  
najvišja temperatura obdelave: +25 °C  
maks. pri relativni vlažnosti zraka 75 %

#### Poraba

##### Način uporabe

##### Pribl. poraba

kot sredstvo za temeljni premaz, odvisno od podlage

0,15 - 0,30 l/m<sup>2</sup>

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

#### Struktura nanosa

mineralni premaz za komercialno uporabo

1. predhodna obdelava podlage
2. sredstvo za temeljni premaz StoCryl CP
3. po potrebi izravnalni sloj izdelka StoCrete VM 630
4. sredstvo za temeljni premaz StoCryl CP
5. nanos premaza StoCrete VM 640

#### Nanašanje

mineralni premaz za komercialno uporabo

1. sredstvo za temeljni premaz
- Pri normalno vpojnih podlagah se 1 masni delež izdelka StoCryl CP razredči s 3 masnimi deleži vode.

Večje neravnine na tleh in globine hrapavosti je mogoče pred polaganjem izdelka StoCrete VM 640 izravnati z izdelkom StoCrete VM 630.

## Tehnični list

### StoCryl CP

Podrobnosti so navedene v tehničnem listu StoCrete VM 630.

Močno vpojne, suhe podlage se navlažijo en večer pred nanosom premaza. Za boljše prodiranje v pore se v prvem delovnem koraku z metlo (npr. metlo za pometanje ulic) sredstvo za temeljni premaz zalivno pomete čez tla, dokler podlaga ni enakomerno nasičeno prevlečena in podlaga ničesar več ne vpije.

Obvezno je treba preprečiti nastajanje luž.

napotek:

Glede na vpojnost podlage je treba po potrebi temeljni premaz nanesti večkrat. Pore morajo biti zaprte.

Čakalna doba med dvema delovnima korakoma znaša od 2 do 12 ur (pri pribl. +20 °C).

Sredstvo za temeljni premaz se iz mlečno motne spremeni v prozorno, jasno barvo.

Z valjčkom se temeljito zgladi in odstrani preostali material iz poglobitev.

Če se temeljna barva ne nanese strokovno, obstaja nevarnost zračnih por in zračnih mehurčkov v razlivni malti.

poraba: pribl. 0,15–0,3 kg/m<sup>2</sup>, na delovni korak

Po pribl. 30–50 minutah se StoCryl CP z mlečno motne spremeni v prozorno barvo (+20 °C).

Predelava se po pribl. 1–24 h izvede z izdelkom StoCrete VM 630 ali StoCrete VM 640.

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Čiščenje orodja</b> | Takoj po uporabi očistite z vodo, sprijet material je mogoče odstraniti le mehansko. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo</b> | Splošni napotki za obdelavo so na voljo na <a href="http://www.stocretec.de">www.stocretec.de</a> in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.<br>Upoštevati je treba navodilo za izvajanje za izdelek StoCrete VM! (informacije o izdelku StoCretec so na voljo pri tehničnem informacijskem centru (InfoCenter) ali na spletnem naslovu <a href="http://www.stocretec.de">www.stocretec.de</a> ) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Dobava

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>Pakiranje</b> | ročka |
|------------------|-------|

| Številka artikla | Oznaka     | Pakiranje |
|------------------|------------|-----------|
| 04343-005        | StoCryl CP | 20 l can  |

#### Skladiščenje

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pogoji skladiščenja</b> | Skladiščite zaščiteno pred zmrzaljo, izdelka ne izpostavljati direktnim sončnim žarkom. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## Tehnični list

### StoCryl CP

**Rok skladiščenja**

V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

**Dovoljenja/ atesti**

Rev.-Nr. 110518

Navodilo za izvajanje StoCrete VM

**Oznaka****Produktna skupina**

Sredstvo za temeljni premaz

**Varnost**

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.  
Pri prvem nakupu prejmete varnostni list ES.  
Prosimo, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in odlaganjem.

**Posebni napotki**

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana  
Brezje pri Grosupljem 69  
SI - 1290 Grosuplje  
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Tel. +386 1 5443 710  
pc.ljubljana.si@sto.com