

Tehnični list

StoCryl EH 100

Sredstvo za temeljni premaz EP Hybrid



Značilnosti

Uporaba

- znotraj in zunaj
- na talnih površinah
- za beton in cementni estrih
- kot sredstvo za temeljni premaz pod izdelek StoCrete EH 200

Lastnosti

- enokomponenten
- pripravljen na obdelavo
- zelo dober oprijem na podlagi
- hitro sušenje
- primerna za vlažne in z vlago v ozadju prežete podlage
- zelo dobra omočljivost podlage

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve

Cementni estrih v skladu z DIN EN 13813 (DIN 18560) ali beton v skladu z DIN 1045-1 (CT-C35-F5 ali C 20/25)

Zahteve za podlago:

Podlaga mora biti nosilna in brez ločilno delujočih, značilnih ali tujih snovi. Manj trdne sloje in obloge gošče je treba odstraniti.

Suho ali vlažno v skladu z opredelitvijo Smernice o sanaciji betona 2001-10.

Povprečna natezna adhezijska trdnost 1,5 N/mm²

Najmanjša posamezna vrednost adhezijske natezne trdnosti 1,0 N/mm²

Temperatura podlage višja od +8 °C in 3 K nad rosiščem.

Priprave

Podlago je treba pripraviti z ustreznimi mehanskimi postopki, kot npr. peskanje s kroglicami, rezkanjem in naknadno peskanje s kroglicami ali obdelava s curkom iz

Tehnični list

StoCryl EH 100

trdih delcev.

Brušenje podlage ni priporočljivo.

Skrbno je treba paziti na to, da se pore in luknjice v podlagi dovolj odprejo, da jih je mogoče popolnoma premazati s temeljno disperzijo.

Pri močno vpojni podlagi se priporoča predhodno vlaženje predhodno obdelane površine na predvečer nanosa sredstva za temeljni premaz ali premaza.

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura obdelave: +8 °C
najvišja temperatura obdelave: +30 °C
maks. pri relativni vlažnosti zraka 85 %

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

kot sredstvo za temeljni premaz, odvisno od podlage

0,10 - 0,20 kg/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

hiter industrijski premaz za suhe, za vlažne in z vlago v ozadju prežete podlage

1. predhodna obdelava podlage
2. sredstvo za temeljni premaz StoCryl EH 100
3. vmesni premaz z izdelkom StoCrete EH 200
4. Krovni premaz z izdelkom StoPox BB OS, StoPox KU 601, StoPox WL 100/200, StoPox MS 200 in drugimi premaznimi sistemi StoCretec.

Nanašanje

hiter industrijski premaz za suhe, za vlažne in z vlago v ozadju prežete podlage

1. predhodna obdelava podlage

2. sredstvo za temeljni premaz StoCryl EH 100
StoCryl EH 100 nerazredčen zlijte na vnaprej obdelano podlago, ga porazdelite z gumijastim drsnikom in zvaljajte z najlonskim valjčkom.

Obvezno je treba preprečiti nastajanje luž.

Pri zelo vpojnih in/ali zelo poroznih podlagah je sredstvo za temeljni premaz priporočljivo nanesti dvakrat.

Tehnični list

StoCryl EH 100

Obdelava z izdelkom StoCrete EH 200 sledi, ko se barva izdelka StoCryl EH 100 z mlečno motne spremeni v modrikasto prozorno. To se praviloma zgodi po 30 do 90 minutah. V zvezi s tem upoštevajte tehnični list za StoCrete EH 200.

Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.
-----------------	-----------------------------------

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Pred uporabo dobro pretresite! Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.
--	--

Dobava

Pakiranje	ročka
-----------	-------

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
01144-002	StoCryl EH 100	5 kg can

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščite zaščiteno pred zmrzaljo, izdelka ne izpostavljati direktnim sončnim žarkom.
---------------------	---

Rok skladiščenja	V originalni posodi do ... (glejte embalažo).
------------------	---

Oznaka

Produktna skupina	Sredstvo za temeljni premaz
-------------------	-----------------------------

Varnost	Upoštevajte varnostni list!
---------	-----------------------------

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

StoCryl EH 100

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com