


Tehnični list

StoCryl GL

Sredstvo za temeljni premaz za talno barvo



Značilnosti

Uporaba	• z zunanjimi vremenskimi vplivi • za cementno vezane podlage, kot so betonske površine in površine iz estriha
Lastnosti	• zelo dober oprijem na podlagi • dobra zmogljivost prodiranja • preprosta obdelava
Videz	• prozoren

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
--------	-------------------------------------	--------------------	---------

Gostota	EN ISO 2811-2	0,8 g/cm ³	
---------	---------------	-----------------------	--

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve	Zahteve za podlago: Podlaga mora biti suha, primerna za nanos in ne sme vsebovati substanc, ki bi tako ali drugače delovale kot ločilci. Manj trdne sloje in obloge gošče je treba odstraniti. Površina mora biti suha po definiciji smernice za vzdrževanje 2001-10, vendar je odvisna od kvalitete betona. Vsebnost vlage sme znašati maks. 4 CM-odstotke pri kakovosti betona do C30/37 in maks. 3 CM-odstotke pri betonu C35/45, izmerjeno z napravo CM. Temperatura podlage višja od +8 °C in 3 K nad rosiščem. Povprečna natezna adhezijska trdnost 1,5 N/mm² Najmanjša posamezna vrednost natezne adhezijske trdnosti 1,0 N/mm²
Priprave	Podlago je treba pripraviti z ustreznimi mehanskimi postopki, kot npr. peskanje s kroglicami, rezkanjem in naknadno peskanje s kroglicami ali obdelava s curkom iz trdih delcev.

Tehnični list

StoCryl GL

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura obdelave: +5 °C
najvišja temperatura obdelave: +30 °C

Priprava materiala Pripravljen na obdelavo

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	kot sredstvo za temeljni premaz, odvisno od podlage	0,2 l/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa Na prostem: talne površine – beton, cementni estrih

1. priprava podlage
2. Sredstvo za temeljni premaz StoCryl GL, razredčeno do maks. 1:1 z izdelkom StoFluid AF.
3. Nanos premaza z izdelkom StoCryl BF 700 v 1–2 plasteh

Nanašanje pred uporabo premešajte, pripravljen na obdelavo

na prostem: talne površine – beton, cementni estrih

1. predhodna obdelava podlage
2. sredstvo za temeljni premaz StoCryl GL
StoCryl GL, razredčen z do 1 volumenskim deležem izdelka StoFluid AF.
Redčenje in poraba sta odvisna od vpojnosti podlage.

Sredstvo za temeljni premaz ne sme ostati sijoče.

poraba izdelka StoCryl GL: pribl. 0,2 kg/m²

čakalna doba do nanosa izdelka StoCryl BF 700:

- pri +10 °C po 3 dneh
- pri +20 °C po 2 dneh
- pri +30 °C po 1 dnevu

3. premazovanje
StoCryl BF 700 nanesite nerazredčen v 2 slojih.

poraba izdelka StoCryl BF 700: pribl. 150–160 ml/m² na plast

Tehnični list

StoCryl GL

Čiščenje orodja Takoj po uporabi očistite s StoFluid AF.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.

Dobava

Pakiranje ročka

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
01533-001	StoCryl GL	10 l can

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem in na varnem pred zmrzaljo; izogibati se neposrednemu vplivu sončnih žarkov.

Rok skladiščenja V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka

Produktna skupina Sredstvo za temeljni premaz

Varnost Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Pri prvem nakupu prejmete varnostni list ES.
Prosimo, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in odlaganjem.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47

Tehnični list

StoCryl GL

Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com