

Tehnični list

StoCryl GQ

Sredstvo za temeljni premaz, polnjeno s kremenom



Značilnosti

Uporaba • kot sredstvo za temeljni premaz na betonu in obstoječih premazih

Lastnosti • voden
• polnjen s kremenom za poseben oprijem
• zelo dobro sprijemanje z obstoječimi premazi

Posebnosti/napotki • ni primerno za pohodne ali povozne površine

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,20 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Zahteve za podlago:

Podlaga mora biti suha, primerna za nanos in ne sme vsebovati substanc, ki bi tako ali drugače delovale kot ločilci. Manj trdne sloje in obloge gošče je treba odstraniti.

Beton:

Površina mora biti suha po definiciji smernice za vzdrževanje 2001-10, vendar je odvisna od kvalitete betona. Vsebnost vlage sme znašati maks. 4 CM-odstotke pri kakovosti betona do C30/37 in maks. 3 CM-odstotke pri betonu C35/45, izmerjeno z napravo CM.

Obstoječi premazi:

Združljivost v skladu z ISO 2409: karakteristika vrezane rešetke < 1

Priprave

Beton:

Podlago je treba pripraviti z ustreznimi mehanskimi postopki, kot je npr. peskanje s trdnimi peskalnimi sredstvi ali z visokotlačnimi curki vode (> 800 bar). Pore in votline je treba dovolj odpreti.

Obstoječi premazi:

Tehnični list

StoCryl GQ

Čiščenje npr. z visokotlačno čistilno napravo

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura obdelave: +8 °C
najvišja temperatura obdelave: +30 °C

Priprava materiala Material premešajte, tako da postane homogen.

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	kot sredstvo za temeljni premaz	0,2 - 0,3 kg/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

1. predhodna obdelava podlage
2. Sredstvo za temeljni premaz StoCryl GQ
3. Opcijsko: vmesni premaz (npr. StoCrylZB)
4. nanos premaza (npr. z izdelkom StoCryl V 100 ali StoCryl RB)

Nanašanje

1. priprava podlage
2. Sredstvo za temeljni premaz StoCryl GQ nanesite na vnaprej obdelano podlago s čopičem ali valjčkom.

poraba izdelka StoCryl GQ: pribl. 0,2–0,3 kg/m² na sloj
3. Opcijsko lahko nanesete vmesni premaz, npr. StoCryl ZB.

poraba izdelka StoCryl ZB: pribl. 0,9- 1,1 kg/m²
4. Na površino nanesite StoCryl V 100 ali StoCryl RB v skladu s podatki v ustreznem tehničnem listu.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave čas sušenja in čakanja:
do nanosa naslednje plasti:

pri +20 °C: po 8 h

Čiščenje orodja Takoj po uporabi ga očistite z vodo, sprijeti material je mogoče odstraniti le mehansko.

Tehnični list

StoCryl GQ

**Napotki, priporočila,
posebnosti, ostalo**

Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.

Dobava

Barvni odtenek bela

Pakiranje vedro

Številka artikla**Oznaka****Pakiranje**

00859-001

StoCryl GQ

20 kg pail

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem in na varnem pred zmrzaljo; izogibati se neposrednemu vplivu sončnih žarkov.

Rok skladiščenja V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka

Produktna skupina Sredstvo za temeljni premaz

Varnost Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com