

Tehnični list

StoCryl GW 200

Sredstvo za temeljni premaz, utrjuje



Značilnosti

Uporaba

- kot sredstvo za temeljni premaz za obstoječe nosilne stare premaze, predvsem površine s kredanjem
- pri naknadni predelavi s sistemom za zaščito površin na betonske nosilne konstrukcije (beton in železobetonske)

Lastnosti

- zelo dober oprijem na podlago in na sledeče vmesne oz. zaključne premaze
- zelo dobro sprijemanje z nosilnimi starimi premazi
- zelo dobre lastnosti obdelave
- voden

Videz

- prozoren

Posebnosti/napotki

- ni primerno za pohodne ali povozne površine

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve

Zahteve za podlago:

Beton:

Podlaga mora biti suha, primerna za nanos in ne sme vsebovati substanc, ki bi tako ali drugače delovale kot ločilci.

Manj trdne sloje in obloge gošče je treba odstraniti.

Površina mora biti suha po definiciji smernice za vzdrževanje 2001-10, vendar je odvisna od kvalitete betona. Vsebnost vlage sme znašati maks. 4 CM-odstotke pri kakovosti betona do C30/37 in maks. 3 CM-odstotke pri betonu C35/45, izmerjeno z napravo CM.

Stari premazi:

Tehnični list

StoCryl GW 200

Oprijemljiv in nosilen

Podlaga mora biti suha, primerna za nanos in ne sme vsebovati substanc, ki bi tako ali drugače delovale kot ločilci. Manj trdne sloje in obloge gošče je treba odstraniti.

Priprave

Podlago je treba pripraviti z ustreznimi mehanskimi postopki, kot je npr. peskanje s trdnimi peskalnimi sredstvi ali z visokotlačnimi curki vode (> 800 bar). Pore in votline je treba dovolj odpreti.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura obdelave: +8 °C
najvišja temperatura obdelave: +30 °C

Priprava materiala

Pripravljen na obdelavo

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

kot sredstvo za temeljni premaz

0,2

l/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

1. predhodna obdelava podlage
2. sredstvo za temeljni premaz StoCryl GW 200.
3. nanos premaza npr. z izdelkom StoCryl V 100/StoCryl V 200/StoCryl EF

Nanašanje

1. predhodna obdelava podlage

2. sredstvo za temeljni premaz

StoCryl GW 200 se na vnaprej obdelano podlago nanese z valjčkom, čopičem ali z brizganjem.

poraba pribl. 0,18–0,2 l/m²

3. premazovanje

Nanos premaza, npr. StoCryl V 100/StoCryl V 200/StoCryl EF, se izvede v skladu z ustreznimi tehničnimi listi.

možnost nadaljnje obdelave:
pri +20 °C in 65 % po 12 urah

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi ga očistite z vodo, sprijeti material je mogoče odstraniti le mehansko.

Tehnični list

StoCryl GW 200

**Napotki, priporočila,
posebnosti, ostalo**

Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.

Dobava

Pakiranje ročka

	Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
	00879-002	StoCryl GW 200	20 l can

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem in na varnem pred zmrzaljo; izogibati se neposrednemu vplivu sončnih žarkov.

Rok skladiščenja V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka

Produktna skupina Sredstvo za temeljni premaz

Varnost Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com