

Tehnični list

StoCryl NB

Sredstvo za dodatno obdelavo



Značilnosti

Uporaba

- kot zaščita pred izhlapevanjem za beton in PCC-sisteme
- kot zaščita pred izsušitvijo
- za preprečevanje razpok pri krčenju

Lastnosti

- polimerna disperzija na osnovi akrila
- dober zaporni koeficient
- brez odtekanja na navpičnih površinah
- možnost nadaljnje obdelave s premazi StoCretec na osnovi akrilata

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Sveža površina betona ali cementne malte mora biti po zgostitvi in drgnjenju še mat vlažna.

Pri dodatni kemični obdelavi naknadno vlaženje strjenega betona ali cementne malte ni več mogoče.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura obdelave: +5 °C
najvišja temperatura obdelave: +30 °C

Nanašanje

StoCryl NB nanesite nerazredčen v postopku brizganja ali pršenja.

Pri obdelavi je treba paziti, da je površina povsem omočena. Za zagotavljanje učinka zapore lahko izvedete drugi nanos, ko se na prvi plasti začne oblikovati film.

Pomembno:

Tehnični list

StoCryl NB

brizganje na svežo površino betona ali cementne malte je treba izvesti, ko se pojavi hidrationsko vsrkavanje, torej ko površina postane mat, barvni odtenek pa se še ni spremenil s temnega na svetlega.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

čas predelave:
Pri +20 °C: pribl. 24 ur s premazi StoCretec na osnovi akrilata.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi ga očistite z vodo, sprijeti material je mogoče odstraniti le mehansko.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Površine, ki se še enkrat predelajo s cementno malto (tudi PCC ali SPCC), je treba naknadno obdelati na konvencionalen način.

Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.

Dobava**Pakiranje**

ročka

Številka artikla**Oznaka****Pakiranje**

00886-003

StoCryl NB

20 l can

Skladiščenje**Pogoji skladiščenja**

Hraniti na suhem in na varnem pred zmrzaljo; izogibati se neposrednemu vplivu sončnih žarkov.

Rok skladiščenja

V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka**Produktna skupina**

Sredstvo za dodatno obdelavo

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Pri prvem nakupu prejmete varnostni list ES.
Prosim, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in odlaganjem.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

Tehnični list

StoCryl NB

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com