

Tehnični list

StoDeco Rondell

Pokrovčki za sidra iz granulata Verolith za prekrivanje vijačnih sider StoDeco



Značilnosti

Uporaba • za prekrivanje poglobljeno montiranih vijačnih sider StoDeco

Format • LZ 10: Ø 20 mm, LZ 14: Ø 30 mm
debelina 5 mm

Posebnosti/napotki

- požarna odpornost po EN 13501-1, na opredeljenem področju v skladu s klasifikacijskim poročilom MPA Stuttgart 902 6199 000-06k
- požarna odpornost na kontaktnem fasadnem sistemu po EN 13501-1, na definiranem področju po klasifikacijskem poročilu MA 39 – VFA 2014-1649.01 (kontaktni fasadni sistem z izolacijskimi materiali z mineralno volno) in MA 39 – VFA 2014-1649.02 (kontaktni fasadni sistem z izolacijskimi materiali EPS)
- s certifikatom Modri angel v okviru toplotnoizolacijskega sistema

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Požarna odpornost (razred)	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Toplotna prevodnost	DIN 4108	0,16 W/(m*K)	
Temperaturna obstojnost		80 °C	
Osnovna gostota		550 kg/m ³	
Odpornost na tlak (28 dni)	EN 196-1	8,3 N/mm ²	
E-modul	DIN 1048	1.800 N/mm ²	
Toplotna sprememba dolžine	VIAM 020	0,000011 1/K	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve Podlaga mora biti ravna, nosilna, čista in suha.

Priprave Odstranite proste delce premaza ali ometa. Za vpojne podlage predhodno nanesite ustrezen temeljni premaz. Nalomljena mesta podlage pred namestitvijo profilov gladko poravnajte z izravnalno maso. Nove osnovne omete pustite 14 dni,

Tehnični list

StoDeco Rondell

da se strdijo.

Če se fasadni elementi StoDeco namestijo na podlago z organsko vezanimi podometi ali zaključnimi ometi, je tukaj potreben nanos sredstva za temeljni premaz StoPrep Contact z 20 % cementa.

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura obdelave in podlage: +5 °C

Poraba

Izvedba

Pribl. poraba

1,00

kosov/kos
ov

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

temeljni premaz:

1x Sto-Putzgrund ali StoColor S fein

(tako nastane hrapava površinska struktura, podobna peščenjaku)

1x StoColor Dryonic[®], StoColor Maxicryl ali StoColor X-black (razredčen z 10 % vode)

(tako nastane ravna površinska struktura)

vmesni premaz:

1x StoColor Dryonic[®], StoColor Maxicryl ali StoColor X-black

zaključni premaz:

1x StoColor Dryonic[®], StoColor Maxicryl ali StoColor X-black

Robove za premaz je treba na mestu uporabe zaobliti z ostankom ali brusno klado.

Pri votlih delih (poligonih površinah) radije pred premazom z armirnim ometom Sto gladko izravnajte. Element pobrusite v odvisnosti od želene kakovosti površine in po potrebi nanosite fino izravnalno maso z izdelkom Stolit Milano.

Dobava

Barvni odtенок

bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti zaščiteno pred zmrzaljo in na suhem. Blago je občutljivo na udarce, ne smete ga obremeniti.

Tehnični list

StoDeco Rondell

Oznaka

Produktna skupina

Fasadni element

Varnost

Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
sto-info@siol.net