


Tehnični list

StoDivers EBQ

Pospeševalo za StoPur EB 200 in StoPur EB 400



Značilnosti

Uporaba	• za hitrejšo strditev premaza za balkone StoPur EB 200 in StoPur EB 400
Lastnosti	• pospeši strditev, npr. pri nizkih temperaturah $\geq +10\text{ °C}$

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura obdelave: $+10\text{ °C}$ najvišja temperatura obdelave: $+30\text{ °C}$
Čas obdelave	pri dodatku 1 x 100 ml StoDivers EBQ/15 kg StoPur EB 200: Pri $+10\text{ °C}$: pribl. 30 minut Pri $+20\text{ °C}$: pribl. 15 minut Pri $+30\text{ °C}$: pribl. 10 minut pri dodatku 2 x 100 ml StoDivers EBQ/15 kg StoPur EB 200: Pri $+10\text{ °C}$: pribl. 20 minut Pri $+23\text{ °C}$: pribl. 10 minut Pri $+30\text{ °C}$: pribl. 5 minut

Priprava materiala

Komponento A izdelka StoPur EB 200 premešajte, potem v celoti dodajte komponento B. S počasi delujočim mešalnikom (največ 300 vrt/min.) temeljito mešajte, dokler ne nastane homogena masa brez grudic. Obvezno temeljito premešajte tudi spodnji in stranski del tako da se trdilec enakomerno porazdeli.

Dodajte StoDivers EBQ. Ponovno mešajte, trajanje mešanja pribl. 3 minute.

Po mešanju prelijte v čisto posodo in še enkrat dobro premešajte.

Ne obdelujte iz dostavljene posode!

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	na posodo s 15 kg	0,1 - 0,2	l
	na posodo s 7 kg	0,05 - 0,1	l
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.			

Struktura nanosa	Glejte StoPur EB 200.
------------------	-----------------------

Tehnični list

StoDivers EBQ

Nanašanje

Glejte StoPur EB 200.

Upoštevajte kratek čas obdelave.

Takoj po umešanju nanosite z zobato lopatico in takoj odzračite z bodičastim valjem.

Če potem sledi posipavanje delcev, je treba tudi to izvesti tik za odzračevanjem.

pri +20 °C in uporabi 1 x 100 ml StoDivers EBQ:

popolnoma suh: pribl. 2,5 ure; odporen proti dežju: pribl. 6 ur; pohoden: pribl. 10 ur; strjen: pribl. 6 dni

pri +20 °C in uporabi 2 x 100 ml StoDivers EBQ:

popolnoma suh: pribl. 2 uri; odporen proti dežju: pribl. 4 ure; pohoden: pribl. 6 ur; strjen: pribl. 3 dni

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite s StoDivers EV 100.

Dobava

Pakiranje

vreča

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
00502-003	StoDivers EBQ (2x50 ml)	1 piece box

Oznaka

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.

Upoštevajte varnostni list!

Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Prosimo, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in odlaganjem.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Tehnični list

StoDivers EBQ

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com