

Tehnični list

StoDivers P 110

Polimerna disperzija za talne premaze, razpršilna



Značilnosti

Uporaba	• znotraj • kot sredstvo za nego tal za vse električno prevodne talne premaze podjetja Sto
Lastnosti	• kratek čas sušenja • voden • porazdeli električni naboj, disipativen
Videz	• prozoren • srednji sijaj

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811-2	1,0 - 1,1 g/cm ³	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve	Splošno: - Suh, strjen - Čist, brez madežev
Priprave	1. Nove premaze in stare premaze pred nanosom sredstva za nego tal prehodno obdelajte. - Orodje: Stroj z eno ploščo z zeleno blazinico - čistilo: StoDivers GR - Novi premazi: StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV

Obdelava

Temperatura obdelave	Temperatura podlage in zraka: najnižja temperatura: +8 °C najvišja temperatura: +30 °C Temperatura obdelave:
----------------------	---

Tehnični list

StoDivers P 110

najnižja temperatura: +8 °C
najvišja temperatura: +30 °C

Relativna zračna vlaga:
maksimalno 75 %

Čas obdelave	čas sušenja pri +20 °C pribl. 60 minut		
Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	na delovni korak	0,02 - 0,05	l/m ²
	Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		
Struktura nanosa	1. Pripravite podlago. 2. Nanos sredstva za nego tal: StoDivers P 110		
Nanašanje	Napotki: - Med nanašanjem se je treba izogibati neposrednemu sončnemu sevanju, visokim temperaturam in prepihu. 1. Pripravite podlago. - čisto: StoDivers GR - osnovno čiščenje pri novih premazih z gladko in sijajno površino, npr. StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV - Osnovno čiščenje pri starih premazih. Stare premaze najprej odstranite. - razredčitev in uporaba izdelka StoDivers GR: glejte tehnični list - napotek: Podlage novih premazov z mat površino ni treba pripravljati, npr. StoPox WB 110, StoPox WB 113 in StoPur WV 210. 2. Nanos sredstva za nego tal: - StoDivers P 110 - Izdelek pred uporabo dobro pretresite. - Izdelek odlijte na čista in strjena tla. - Izdelek nanesite enakomerno in na tanko. širina pasov: 1–1,5 m, Orodja: vlažno omelo - Pasovi se morajo v mokrem stanju rahlo prekrivati. - Izdelek pustite 20–30 minut, da se posuši. - Pri dodatnih delovnih korakih: Izdelek nanesite prečno na prejšnji delovni korak. Izdelek nanesite prečno na prejšnji delovni korak. - poraba: pribl. 0,02–0,05 l/m², glede na delovni korak - napotek: Glede na pričakovano obremenitev: Upoštevajte čase sušenja med delovnimi		

Tehnični list

StoDivers P 110

koraki.

Priporočilo: Izdelek nanesite najmanj v 2 slojih.

Upoštevajte čase sušenja med delovnimi koraki.

V času sušenja ne hodite po tleh.

Priporočilo:

- Poliranje povzroči zgostitev in visoko odpornost negovalnega filma proti obrabi.
- StoDivers P 110 polirajte po pribl. 12 urah. Orodja: polirni stroj z visoko hitrostjo, bela blazinica obratov: 800–900 vrt./min

Čiščenje tal:

- Pri tedenskem čiščenju čisti vodi dodajte pribl. 5 % izdelka StoDivers P 110.

Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.
------------------------	-----------------------------------

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Izdelek ni odporen proti mehčalom. 1. Upoštevajte splošne napotke za obdelavo: - glejte www.stocretec.de , Izdelki - glejte tehnični priročnik, prilogo 2. Upoštevajte navodila za izvedbo.
---	---

Dobava

Pakiranje	ročka
------------------	-------

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
00507-003	StoDivers P 110	5 l can

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti zaščiteno pred zmrzaljo in na suhem. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.
----------------------------	--

Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena do datuma izteka uporabnosti. Tega je mogoče razbrati iz št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže.: številka 1 = zadnja številka leta, številka 2 + 3 = koledarski teden, primer: 2450013223 X trajanje skladiščenja do konca 45. kol. tedna leta 2022 V originalni posodi do ... (glejte embalažo).
-------------------------	---

Oznaka

Produktna skupina	Nanos negovalnega sredstva
--------------------------	----------------------------

Varnost	Dodatne informacije za ravnanje z izdelkom, skladiščenje in odstranjevanje izdelka najdete v varnostnem listu ES.
----------------	---

Tehnični list

StoDivers P 110

Varnostni list ES je na voljo za poklicne uporabnike.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com