

Tehnični list

StoDivers P 120

Polimerna disperzija za talne premaze, mat, metalizirana



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- na talnih površinah
- pretežno na StoPox WB 100, StoPox WL 200 in StoPur WV 200

Lastnosti

- dolgo obstojna zaščita
- odporen
- varen za hojo
- zmanjša nagnjenost k umazanju novih talnih premazov
- s preprosto nego
- enakomeren in naraven videz

Videz

- mat
- prozoren

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
PH-vrednost		8,5	
Viskoznost (pri 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

- Splošno:
- Suh, strjen
 - Čist, brez madežev

Obdelava

Temperatura obdelave

Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: +8 °C
najvišja temperatura: +30 °C

Tehnični list

StoDivers P 120

Temperatura obdelave:
najnižja temperatura: +8 °C
najvišja temperatura: +30 °C

Relativna zračna vlaga:
maksimalno 75 %

Čas obdelave	Čas sušenja: pri +20 °C: pribl. 30 minut		
Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	na delovni korak	0,02 - 0,05	l/m ²
	Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		
Struktura nanosa	1. Pripravite podlago. 2. Nanos sredstva za nego tal: StoDivers P 120		
Nanašanje	Napotki: - Pri uporabi izdelkov StoPox WL in StoPox WB preverite barvno obstojnost in združljivost. - Barvno obstojnost in združljivost je treba posebej preveriti pri posebnih barvnih odtenkih. - Izdelek ni primeren za premaze oz. zaščitne prevleke na osnovi akrilata. - Med nanašanjem se je treba izogibati neposrednemu sončnemu sevanju, visokim temperaturam in prepihu. 1. Pripravite podlago. - Odstranite stare premaze. - čistilo: StoDivers GR - Rastopino enakomerno in velikodušno porazdelite po tleh. Orodja: omelo - Izdelek pustite delovati 5–10 minut. - Tla zdrgnite. Orodja: stroj z eno ploščo, blazinica - Tla pustite posušiti. napotek: Vidne nanose odstranite z omelom. Po temu sledečem nanosu sredstva za nego tal naknadno ne izpirajte z vodo. Pri temu sledečem premazu ali zaščitni prevleki tla nevtralizirajte s čisto vodo. 2. Nanos sredstva za nego tal: - StoDivers P 120 - Izdelek pred uporabo dobro pretresite. - Izdelek odlijte na čista in strjena tla. - Izdelek nanesite enakomerno in na tanko. Orodja: vlažno omelo		

Tehnični list

StoDivers P 120

- Izdelek pustite 20–30 minut, da se posuši.
 - Pri dodatnih delovnih korakih: Izdelek nanesite prečno na prejšnji delovni korak. Izdelek nanesite prečno na prejšnji delovni korak.
 - poraba: pribl. 0,02–0,05 l/m², glede na delovni korak
- napotek:
Glede na pričakovano obremenitev: Upoštevajte čase sušenja med delovnimi koraki.
Upoštevajte čase sušenja med delovnimi koraki.

Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.
------------------------	-----------------------------------

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Na področju s stalno vlago uporaba ni mogoča. Stopnja sijaja površin z mat premazi brez leska se poveča z nanosom sredstvo za nego, npr. pri StoPur WV 200.
---	---

Izdelek ni primeren za parkirišča za avtomobile in parkirišča za motorna kolesa. Izdelek ni odporen proti mehčalom.

1. Upoštevajte splošne napotke za obdelavo:
- glejte www.stocretec.de, Izdelki
- glejte tehnični priročnik, prilogo
2. Upoštevajte navodila za izvedbo.

Dobava

Pakiranje	ročka
------------------	-------

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
00511-001	StoDivers P 120	5 l can

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti zaščiteno pred zmrzaljo in na suhem. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.
----------------------------	--

Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena do datuma izteka uporabnosti. Tega je mogoče razbrati iz št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže.: številka 1 = zadnja številka leta, številka 2 + 3 = koledarski teden, primer: 2450013223 X trajanje skladiščenja do konca 45. kol. tedna leta 2022 V originalni posodi do ... (glejte embalažo).
-------------------------	---

Oznaka

Produktna skupina	Nanos negovalnega sredstva
--------------------------	----------------------------

Varnost	Dodatne informacije za ravnanje z izdelkom, skladiščenje in odstranjevanje izdelka najdete v varnostnem listu ES.
----------------	---

Tehnični list

StoDivers P 120

Varnostni list ES je na voljo za poklicne uporabnike.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com