

Tehnični list

StoDivers ST

Sredstvo za konsistenco



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- kot vlaknasto, kemično inertno polnilo za izdelavo odporne malte iz epoksidne in poliuretanske smole

Lastnosti

- visoka zmogljivost zgostitve
- preprosta obdelava
- majhna poraba

Napotki za obdelavo

Zahteve

Zahteve glede podlage, obdelovalne temperature in relativne zračne vlage najdete v tehničnem listu tiksotropiranega izdelka oziroma v splošnih napotkih za obdelavo za reakcijske izdelke iz smole.

Obdelava

Nanašanje

dodatek k skupni mešanici

StoDivers ST dodajte v vnaprej umešan in v drugo posodo prelit material ter ga mešajte s počasi delujočim mešalnikom, dokler se vlakna enakomerno ne razporedijo. Nakopičena vlakna (klobčiči/kepe) se lahko razdrobijo s preprostim drobljenjem z roko.

Pomembno: če je treba s temeljno smolo ali smolo za malto pod mešanico iz kremenčevega peska izdelati trdno malto, se priporoča, da se kremenčev pesek skupaj s sredstvom za konsistenco StoDivers ST predhodno zmeša v ločeni posodi.

Količino dodatka izdelka StoDivers ST je treba prilagoditi lokalnim lastnostim in temperaturnim razmeram in praviloma znaša od 2 do 4 masne deleže (skupne mešanice).

Dobava

Pakiranje

vrečka (prazna) vreča PE (stisnjen)

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
00557-002	StoDivers ST	10 kg bag
00557-001	StoDivers ST	1 piece bag

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Hraniti na suhem in na varnem pred zmrzaljo; izogibati se neposrednemu vplivu

Tehnični list

StoDivers ST

sončnih žarkov.

Rok skladiščenja

V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com