


Tehnični list

StoEffect Vetro

Efektna mešanica iz stekla



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- znotraj
- za vpihovanje v sveže nanesene zaključne premaze
- na različnih podlagah, od velikosti zrna: $K \geq 1,5$

Lastnosti

- poseben površinski efekt
- vremensko odporen
- negorljiv
- glede na objekt je možna izbira odtenka po sistemu StoColor System
- preprosta obdelava
- recikliran granulat iz zrcalnega stekla

Format

- fina mešanica stekla z zlomljenimi robovi

Videz

- odsevajoč

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota		1,20 g/cm ³	
Požarna odpornost	EN 13501-1	A1	negorljiv
Največje zrno		1,3 mm	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Proizvod vpihajte v še moker zaključni premaz.

Možni zaključni premazi:

Fasadni omet:

- Stolit Effect, Stolit® K, StoSilco® K, Sto-Ispolit K, Sto-Silkolit K, StoSilco® blue, StoSil® K
- Od velikosti zrna: $K \geq 1,5$

Tehnični list

StoEffect Vetro

Fasadne barve:

- StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Maxicryl, StoColor Top, StoColor Solical
- Na zadostno strukturirani podlagi od velikosti zrna: $K \geq 1,5$

Izdelka ne uporabljajte na naslednjih premazih:

- Premazi s QuickSet Technology
- Premazi z Lotus-Effect® Technology
- Premazi z Dryonic® Technology

Napotek:

- Drugi premazi so na voljo po povpraševanju.
- Za optimalen oprijem efektno mešanico vedno vpihajte v še sijajen, moker zaključni premaz.

Priprave

Priprave pred začetkom dela:

1. Pred začetkom dela preverite proizvodne šarže na etiketi. Za doseganje enakomernega učinka na fasadi ali strani fasade uporabite material iz ene šarže.
2. V primeru različnih števil šarž šarže prej homogeno zmešajte.
3. Izdelajte vzorčno površino: kot vzorec in referenco.
4. Večje fasadne površine razdelite na posamezne segmente.
5. Ob upoštevanju vremenskih pogojev natančno načrtujte postopek premazovanja.
6. Pripravite vsa delovna sredstva.

Ogrodje:

Ogrodje moti pri vpihavanju izdelka in lahko privede do vidnih sledov na tesni.

1. Pazite na zadostno razdaljo med ogrođjem in steno.
2. Priporočilo: Uporabite snemljivo konzolo ogrođja.

Obdelava

Temperatura obdelave

Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: +5 °C
Najvišja temperatura: +30 °C

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

majhna zasedenost

0,1

kg/m²

priporočena/maksimalna zasedenost

0,3

kg/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

Orodje: Sto-Trichterpistole

Tehnični list

StoEffect Vetro

- šoba: pribl. 4,5 mm
- Kompresor: od 250 l/min
- Zračni tlak: pribl. 0,8 bar
- Odprtino šobe omejite s šobno iglo. V nasprotnem primeru se bo šobna igla sčasoma zataknila.

Fasadni omet:

1. Fasadni omet nanesite od zgoraj navzdol z gladilno lopatico in ga strukturirajte.
2. Izdelek vpihajte z razdalje 40–50 cm v moker fasadni omet.
3. Izdelek vpihajte v moker fasadni omet s pištolo Sto-Trichterpistole od zgoraj navzdol z rahlo krožečimi premiki.

Fasadna barva:

Upoštevajte: Premazi z majhno debelino sloja prehitro tvorijo film, delci pa se ne morejo oprijeti.

1. Premaz gosto in enakomerno nanesite z valjčkom ali z brizgalno napravo.
2. Izdelek vpihajte z razdalje 40–50 cm v moker premaz.
3. Izdelek vpihajte v moker premaz od zgoraj navzdol z rahlo krožečimi premiki.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

pri neugodnih vremenskih razmerah se čas sušenja in strditve podaljša:

1. Izvajajte ustrezne zaščitne ukrepe.
2. Namestite vremensko zaščito na fasadno površino za obdelavo ali sveže izdelano fasadno površino.

Pri segretyh površinah, toplem vetru ali neposredni sončni svetlobi se sušenje pospeši:

- Zaključni premaz prehitro tvori film.
- Efektna mešanica se ne oprime ali se ne oprime dovolj na zaključnem premazu.

Čiščenje orodja

Izpraznite lijakasto posodo in jo izsesajte.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Pred začetkom dela preverite proizvodne šarže na etiketi.

OPOZORILO!

- Steklo ima ostre robove.
- Posledice: telesne poškodbe, poškodbe oči, materialna škoda
- 1. V celotnem delovnem območju in pri uporabi: nosite ustrezna zaščitna očala in filter za delce "P2".
- 2. Sto-Trichterpistole nikoli ne usmerjajte v osebe ali druga živa bitja.
- 3. Proizvoda se ne sme uporabljati na območjih, kjer se zadržuje veliko oseb, npr. na hodnikih, v prehodih, na področju javnih poti.

Intenzivno toniranje ali temne podlage:

1. Efektni material vpihajte samo v majhni količini, pribl. 100 g/m².
- Če se vpiha veliko materiala, lahko posamezna mesta učinkujejo svetlejša, ker zlomljeno steklo odseva v rahlo belkasti barvi.

Tehnični list

StoEffect Vetro

Dobava

Barvni odtenek

belkasto prozoren, odsevajoč

Napotki:

- StoEffect Vetro je do 100 % recikliran izdelek iz zrcalnega stekla.

- Med posameznimi proizvodnimi šaržami se lahko pojavijo razlike.

Za doseganje enakomernega učinka na fasadi ali strani fasade uporabite material iz ene šarže.

Pakiranje

vedro

Količina: 20 kg

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Hraniti na suhem.

Rok skladiščenja

Zaprti: neomejeno skladiščenje

Oznaka

Produktna skupina

Efektna mešanica

Varnost

Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com