


Tehnični list

StoEuro Trend

Trislojna groba vlaknena tapeta



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- za vse stenske in stropne površine v notranjih prostorih, ki jih je mogoče tapecirati, npr. zasebna bivalna območja, javne zgradbe, solidarnostna stanovanja in pri sanaciji starih zgradb

Lastnosti

- gostota pretoka difuzije vodne pare V: 1100 g/(m²*d)
- trdno vezani lesni odrezki, ki tvorijo strukturo
- visoka odpornost proti mokroti
- čistejši rez robov spoja
- visoka stopnja beline
- lahko se večkrat premaže
- izdelana pretežno iz recikliranih proizvodov (modri angel)
- brez belil z vsebnostjo klora, PVC-ja in mehčal
- prepustnost za paro
- oznaka primernosti za alergike

Format

- majhen valjček srednji/grob: 0,53 x 33,5 m
- velik valjček srednji/grob: 0,75 x 125 m

Videz

- strukture: srednja (32), groba (52)

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

Priprave

Priprava podlage in izvedba premazovanja morata ustrezati splošno priznanim pravilom tehnike. Vsi premazi in predhodna dela morajo vedno ustrezati objektu in zahtevam, katerim bo ta izpostavljen.

Odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare premaze in sloje ter očistite površino (mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov).

Sredstva za temeljni premaz ne smejo ustvariti sijočega sloja.

Normalno in močno vpojne podlage:

Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex ali StoPrim GT.

StoPrim Plex je pripravljen na obdelavo in se lahko razredči z vodo do najv. 30 %.

Tehnični list

StoEuro Trend

Šibko vpojne podlage:

Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Color ali StoPrim Sil Color.

Intaktni dvokomponentni premazi, neželezne kovine, umetne snovi:

Nanos temeljnega premaza StoAqua EP Activ.

Splesnele površine:

Površine obdelajte z izdelkom Geiger STOP ali jih premažite z 10-odstotno raztopino vodikovega peroksida in jih temeljito izperite s čisto vodo. Pri sanaciji plesni upoštevajte ustrezne državna priporočila in smernice.

Pri premazovanju akrilnih fugirnih in tesnilnih mas lahko zaradi višje viskoznosti akrilne tesnilne mase nastanejo razpoke in/ali obarvanja premaza. Zaradi različnih izdelkov na trgu morate v posameznem primeru sami opraviti poskuse za oceno oprijema.

Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno odgovornost preveriti in oceniti podlago.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in temperatura obdelave: +10 °C
najvišja temperatura podlage in temperatura obdelave: +25°C

Izdatnost

majhen valjček, srednji/grob: 17,75 m² na valjček
velik valjček, srednji/grob: 93,75 m² na valjček

Poraba

Izvedba

Pribl. poraba

1,00

m²/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

temeljni premaz (če je potreben):
Odvisno od vrste in stanja podlage.

lepilo:

Lepilo Metylan Kleister, npr. Metylan TG ali granulat Metylan TG Power Granulat. Priporočilo: na zahtevnih podlagah in novih mavčnih ometih uporabite Metylan NP ali Metylan NP Power Granulat plus.

vmesni in zaključni premaz:

Vmesne in zaključne premaze izberite skladno z zahtevo, npr. glede stopnje obremenitve in sijaja.

Priporočilo: uporabite premaze iz ponudbe proizvodov Sto za notranje prostore,

Tehnični list

StoEuro Trend

npr. barvne premaze, notranje omete ali premaze za posebne učinke.
Sistemska struktura grobe vlaknene tapete z lepilom Metylan Power Granulat Kleister in notranja silikatna barva StoColor Sil In sta preverjeni glede škodljivih snovi in s tem posebej primerni za zelo občutljive prostore, npr. otroške sobe in spalnice.

Podrobnejše podatke, npr. vrednosti v zvezi s porabo, najdete v posameznem Tehničnem listu.

Nanašanje

lepilo na stensko oblogo, obdelava s tapecirno napravo

Trake tapet pred lepljenjem prirežite na dolžino s pribitkom 5-10 cm.

Lepilo, npr. Metylan TG Power Granulat ali Metylan NP Power Granulat plus, nanesite skladno z navodili proizvajalca.

Lepilo StoColl Tap za obdelavo s tapecirno napravo razredčite z 10 % vode. Pri uporabi npr. tapecirne naprave tapo-fix količino škrobnega lepila nastavite na "1".

Lepilo nanesite na gladko hrbtno stran tapete, in sicer ročno ali s tapecirno napravo. Posamezne trakove v razmerju 2/3 zložite na 1/3, vendar ne prepognite, stranske robove pa položite drug na drugega.

Trakove pustite približno 10 minut, da se omehčajo. Trakove na steno ali strop nalepite na stik, in sicer tako, da bo površina gladka in brez gub. Trakove na steno pritiskajte s tapecirno ščetko ali gumijastim valjčkom. Presežke trakov odrežite s škarjami ali odtrgajte z lopatico.

Manjše gube se praviloma do naslednjega dne zgladijo.
Večje nanose lepila posesajte z brizgalko za lepilo ali previdno odstranite s prebadanjem, iztiskanjem in pivnanjem, da preprečite mehurjenje.

možnost ponovne odstranitve:

Če kot škrobno lepilo uporabite Metylan TG Power Granulat, je odstranljivost zagotovljena. Če kot lepilo uporabite StoColl Tap ali Metylan NP Power Granulat kot škrobno lepilo, je odstranljivost morebiti omejena.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Sušenje pri sobni temperaturi pribl. +18 °C.
Preprečite prepih in ne uporabljajte ogrevanja oziroma kaloriferja.

Visoka zračna vlaga in/ali nizka temperatura podaljšata čas sušenja.

Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni vlažnosti: možnost nadaljnje obdelave po pribl. 12 urah.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.

Tehnični list

StoEuro Trend

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

napotki za sušenje:

Mavčne izravnalne mase, ki jih priporoča proizvajalec mavčno-kartonskih plošč, so lahko še posebej občutljive na vlago. Ta občutljivost lahko povzroči mehurjenje, nabrekanje izravnalne mase in luščenje. Zadostno prezračevanje in dovolj visoka temperatura pospešita sušenje.

napotek za reklamacije:

Med prirezovanjem pasov tkanine je treba paziti na mesta brez nanosa. Reklamacij po obdelavi več kot 10 pasov koprene ne upoštevamo. Pri dobavah, ki so bile reklamirane, se zamenja samo material. Stroškov dela ni mogoče uveljavljati.

V redkih primerih se lahko pri lesnih vlaknih zgodi, da se pri naravnih lesnih sestavinah (lignin in smole) pod barvnimi premazi aktivira rumeno-rjavo obarvanje. V takšnih primerih je mogoče ta mesta točkovno obdelati z izolirnim premazom. Pri teh naravnih sestavnih ni zdravstvenih pomislekov.

Pri upravičenih napakah navedite številko šarže (glejte pokrov kartona) ter zagotovite vzorčni material.

Uporaba na površinah z vplivom vode:

- Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).

Dobava

Barvni odtenek naravna bela

Pakiranje karton

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem.

Dovoljenja/ atesti

TÜV - Certificate

StoEuro Trend, grob, srednji, fin, kubični (preizkus materiala – primeren za alergike)
Preizkus materiala – primeren za alergike

Oznaka

Produktna skupina Groba vlaknena tapeta

Tehnični list

StoEuro Trend

Varnost

Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com