


Tehnični list

StoFlexyl Cement

Posebni cement za StoFlexyl



Značilnosti

- Uporaba**
- zunaj
 - v povezavi z izdelkom StoFlexyl

- Lastnosti**
- posebni cement za StoFlexyl Typ CEM II B-LL 42,5 R

- Videz**
- beli cement

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Odpornost na tlak (28 dni)	DIN EN 197.1	≥ 42,5 N/mm ²	
Začetek strjevanja	DIN EN 197.1	≥ 60 min	
Raztezek	DIN EN 197.1	≤ 10 mm	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Obdelava

- Temperatura obdelave**
- najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
 najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

- Mešalno razmerje**
- StoFlexyl/StoFlexyl CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 masnih deležev

- Priprava materiala**
- Cement StoFlexyl CEM II B/LL 42,5 R dodajte po zgoraj imenovanem mešalnem razmerju. Homogeno premešajte z mešalnikom. Delovno gostoto pripravite z vodo.

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	zatesnitev	3,90	kg/m ²
	lepljenje	2,00	kg/m ²
	sredstvo za temeljni premaz in zaščitni premaz proti vlagi	0,50	kg/m ²
	armiranje	1,30	kg/m ²

Tehnični list

StoFlexyl Cement

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

(Vse navedbe brez cementa, z dodatkom cementa dvojna vrednost.)

Nanašanje glejte tehnični list StoFlexyl

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave Čas sušenja je odvisen od temperature, vetra in relativne zračne vlage. Načeloma je treba pri neugodnih vremenskih razmerah izvajati primerne zaščitne ukrepe (npr. zaščito pred dežjem/soncem) za fasadne površine, ki jih je treba obdelati, ali sveže izdelane fasadne površine.

Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost nadaljnje obdelave ne prej kot po 24 urah.

Čiščenje orodja Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo Nadaljnje napotke za obdelavo najdete v pravilih za obdelavo, ki so določena za takšne sisteme.

Dobava

Barvni odtenek bela

Pakiranje vreča

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem in zaščiteno pred zmrzaljo.

Dovoljenja/ atesti

test certificate No.
220011446-15-2

StoFlexyl mešan s StoFlexyl Cement
Preizkus prodiranja vode v skladu z EN 12390-8

Oznaka

Produktna skupina Cement

Sestava

beli cement

Varnost Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES. Upoštevajte varnostni list!

Tehnični list

StoFlexyl Cement

Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati prahu. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjih tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com