


Tehnični list

StoFluid SH 20

Reaktiven dodatek za pospeševanje sušenja in oplemenitenje površin



Značilnosti

- Uporaba**
- zunaj in znotraj
 - za pospeševanje začetne in dokončne presušitve lakov na osnovi alkidne smole
 - za lake na osnovi alkidne smole z vsebnostjo topil

- Lastnosti**
- hitrejša presušitev
 - zgodnejša možnost uporabe površine
 - boljša trdota površine
 - stabilizira sijaj

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota		0,94 g/cm ³	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura obdelave in podlage: +5 °C v skladu z DIN 50014

Mešalno razmerje Pri dodatku nad 30 % se sušenje podaljša.

Priprava materiala Izdelek se primeša posameznemu laku na osnovi alkidne smole oz. sredstvu za temeljni premaz ali predlaku. Dobro zmešajte in premešajte.

Povprečna empirična vrednost = 10 % dodatka

Poraba

Način uporabe	Pribl. poraba
natančne podatke o porabi je treba ugotoviti na objektu	

Tehnični list

StoFluid SH 20

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje maks. 10 % dodatka

Čiščenje orodja Takoj po uporabi očistite s StoFluid AF.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo odstranjevanje med odpadke:
Pri odstranjevanju med odpadke upoštevajte zakonske predpise. Za reciklažo oddajte samo pločevinke brez ostankov vsebine. Pločevinko z ostanki oddajte na zbirnem mestu za stare lake.

Dobava

Barvni odtenek prozoren

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti dobro zaprto in zaščiteno pred zmrzaljo.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 1450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2021

Oznaka

Produktna skupina Trdilo

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
poliizocianat
ester
stabilizatorji

Varnost Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno za oči/ zaščitno za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):

Tehnični list

StoFluid SH 20

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. Vsebino/posodo zavreči skladno z dovoljenjem ali oddati na komunalno zbiralno središče. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

EUH204

Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com