

Tehnični list

StoJet IHS

EP injekcijska smola, hitra, strjujoča



Značilnosti

Uporaba	• za zapiranje, zatesnitev in trajni oprijem suhih razpok
Lastnosti	• velika globina prodiranja • visoka natezna trdnost • nizka viskoznost
Posebnosti/napotki	• izdelek ustreza standardu EN 1504-5:2012 • ni primerna za vlažne razpoke in raztegljivo povezovanje

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Viskoznost (pri 23 °C)	EN ISO 3219	160 - 240 mPa.s	mešanica
Gostota (zmes 23 °C)	EN ISO 2811	1,04 - 1,10 g/cm ³	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve	Očistite betonsko podlago na območju razpok. Razpoko očistite z industrijskim sesalnikom ali izpihovanjem s stisnjenim zrakom brez olja. Stanje vlage razpoke, robov razpoke in stranic razpoke "suho" v skladu z EN 1504-5.
---------	--

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura obdelave: +8 °C najvišja temperatura obdelave: +30 °C
Čas obdelave	Pri +10 °C: pribl. 60 minut Pri +23 °C: pribl. 30 minut Pri +30 °C: pribl. 15 minut
Mešalno razmerje	Komponenta A : Komponenta B = 3,0: 1,0 masnih deležev

Tehnični list

StoJet IHS

Komponenta A : Komponenta B = 5,0: 2,0 masnih deležev

Priprava materiala

Komponenta A in komponenta B bosta dobavljeni v določenem mešalnem razmerju in se zmešata v skladu z naslednjimi navodili. Zmešajte komponento A, nato dodajte celotno komponento B.
S počasno se vrtečim mešalom (največ 300 vrt/min.) komponentno temeljito zmešajte, tako da nastane homogena masa brez gostin. Obvezno dobro premešajte tudi ob straneh in na dnu, da se trdilo enakomerno porazdeli. Mešajte vsaj 3 minute.
Po mešanju prelijte v čisto posodo in ponovno premešajte.
Ne obdelujte iz dostavljene posode!

Temperatura posameznih komponent mora biti pri mešanju vsaj +15 °C.

Nanašanje

StoJet IHS se lahko obdelava tako ročno za prepojitvev razpok v bližini površine (EP-T) kot tudi s stiskanjem z ročnimi stiskalnicami, 1K- ali 2K-injektirnimi napravami za reakcijske smole (EP-I).

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite s StoDivers EV 100.
Dodatno čiščenje vbrizgalne naprave z izdelkom StoJet NR.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Izjavo(e) o lastnostih prejmete v tehničnem informacijskem centru InfoCenter podjetja StoCretec.
Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.

Dobava

Pakiranje vedro in pločevinka

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
14160/010	StoJet IHS Set	10 kg set
14160/009	StoJet IHS Set	23 kg set
14160/007	StoJet IHS Combi	9 kg box

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem in zaščiteno pred zmrzaljo.

Rok skladiščenja V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka

Produktna skupina Injekcijska smola

Tehnični list

StoJet IHS

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Pri prvem nakupu prejmete varnostni list ES.
Prosimo, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in odlaganjem.
Ravnanje z epoksidnimi smolami: "Praktična navodila za ravnanje z epoksidnimi smolami" in
poročilo o preskusu: "Poročilo o preskusu učinkovitosti osmih rokavic za zaščito pred kemikalijami pri zaščiti pred EP-premazi",
Izdal:
BG BAU – Poklicno združenje gradbeništva
Hildegardstraße 29/30, 10715 Berlin
Tel. (+49) 30 85781-0, faks (+49) 800 6686688-37400, www.bgbau.de

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.
Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com