

Tehnični list

StoJet K 300

Lepilni nastavek za EP in PUR injekcijsko smolo



Značilnosti

Uporaba

- Polnilni nastavek za močno in raztezno injekcijo v visokogradnji in inženirski gradnji
- pri suhih razpokah
- pri tankih sestavnih delih
- pri sestavnih delih z gosto armaturo
- pri napetem betonu

Napotki za obdelavo

Zahteve

Pobrusite in očistite betonsko podlago v območju razpok. Razpoko očistite z industrijskim sesalnikom ali izpihovanjem s stisnjenim zrakom brez olja.

Stanje vlage razpoke, robov razpoke in stranic razpoke "suho" v skladu z EN 1504-5.

Obdelava

Nanašanje

Jeklene žeblice premažite z mastjo in zabijte v razpoko. Odmik med jeklenimi žeblici: debelina gradbenega dela

Lepilno površino oz. zadnji del svedra premažite s StoJet PUK.

Lepilni sveder z navojno odprtino pritisnite središčno glede na žebelj na površino gradbenega dela.

Razpoko zatesnite s StoJet PUK, ko se lepilo strdi.

Čakalna dočetka injekcije: pri +8 °C: pribl. 16 ur; pri +15 °C: 8 ur; pri +23 °C: 5 ur. Odstranite jeklene žeblice. Privijte injektorni nastavek.

Razpoko je treba glede na zahtevo popolnoma napolniti s PUR- ali EP-injekcijsko smolo.

Upoštevajte Tehnični list StoJet PUK.

primeren za naslednja polnila: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200, StoJet PIH NV, StoJet PIH 200

Tlak obdelave do 60 bar.

Tehnični list

StoJet K 300

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.

Dobava

Pakiranje pločevinka

Številka artikla

Oznaka

Pakiranje

01407-001

StoJet K 300

50 piece tin

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Hraniti na suhem.

Oznaka

Produktna skupina

Sveder

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com