

Tehnični list

StoJet PU VH 200

Injekcijska smola SPUR, hitro peneča



Značilnosti

Uporaba	• za predhodno injekcijo razpok v betonu, ki pod tlakom vsebujejo vodo
Lastnosti	• hitro peneča • strditev pod vplivom vode • mešalno razmerje 1 : 1 volumetrično
Posebnosti/napotki	• Sestavni del sistema StoCretec v skladu z DIN V 18028 • za zapiranje, zatesnitev in raztežno povezovanje razpok je potrebna dodatna injekcija s StoJet PIH 200

Napotki za obdelavo

Zahteve	Stanje vlažnosti razpoke "pod tlakom vodnata" po DIN V 18028 Za reakcijo je potrebna voda.
---------	---

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura obdelave: +8 °C najvišja temperatura obdelave: +30 °C
Mešalno razmerje	Komponenta A : komponenta B = 1 : 1 vol. deležev Komponenta A : komponenta B = 100 : 88 težnih deležev
Priprava materiala	Temperatura posameznih komponent mora pri mešanju znašati najmanj +15 °C. Komponenta A in komponenta B bosta dobavljeni v določenem mešalnem razmerju in se zmešata v skladu z naslednjimi navodili. Komponento A premešajte, potem dodajte celotno komponento B. S počasi delujočim mešalnikom (največ 300 vrt/min) temeljito mešajte, dokler ne nastane homogena masa brez grudic. Obvezno dobro premešajte tudi ob straneh in na dnu, da se trdilo enakomerno porazdeli. Trajanje mešanja vsaj 3 minute. Po mešanju prelijte v čisto posodo in še enkrat premešajte. Ne obdelujte iz dostavljene posode! Po delnih odvzemih je treba sistem za sušenje na dnu ročke pretresti.

Nanašanje

StoJet PU VH 200 se lahko obdelava s stiskanjem z 1K- ali 2K-injekcijskimi napravami za reakcijsko smolo (PUR-I).

Tehnični list

StoJet PU VH 200

Za zatesnitev je potrebna naknadna injekcija s StoJet PIH 200. Takoj po upadu dotoka vode po injekciji s StoJet PU VH 200 sledi injekcija s StoJet PIH 200 zunaj veljavnega območja ZTV-ING z istimi svedri.

Po potrebi je treba zamenjati nastavke vstavkov Packer.

Pri uporabi ZTV-ING je treba uporabo StoJet PU VH 200 omejiti na zadnjo tretjino preseka gradbenega elementa. Injekcija s StoJet PIH 200 se izvede takoj po upadu dotoka vode z dodatnim vrtnim svedrom.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z izdelkom StoCryl VV.
Dodatno čiščenje vbrizgalne naprave z izdelkom StoJet NR.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.
Posoda 9 kg Combi vsebuje škatlo z 9 x 1 kg izdelka Combi.

Dobava**Pakiranje**

ročka
pločevinka

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
09382/003	StoJet PU VH 200 Combi	9 kg combi
09382/001	StoJet PU VH 200 Set	20 kg set

Skladiščenje**Pogoji skladiščenja**

Hraniti na suhem in zaščiteno pred zmrzaljo.

Rok skladiščenja

V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka**Produktna skupina**

Injekcijska smola

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Pri prvem nakupu prejmete varnostni list ES.
Prosimo, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in odlaganjem.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah.

Tehnični list

StoJet PU VH 200

Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com