

Tehnični list

StoJet P 214

Vrtalni nastavek 13 mm za EP in PUR injekcijsko smolo



Značilnosti

Uporaba

- Polnilni nastavek za močno in raztezno injekcijo v visokogradnji in inženirski gradnji
- pri suhih, vlažnih in mokrih razpokah ter razpokah s pretokom vode po EN 1504-5

Lastnosti

- zelo dobra zatesnitev v vrtini
- dvojno gumijasto tesnilo
- uravnelni pritiski tlak - primeren tudi za manj trdne betone

Napotki za obdelavo

Zahteve

Za zatesnitev pobrusite in očistite betonsko podlago v območju razpok. Razpoko očistite z industrijskim sesalnikom ali izpihovanjem s stisnjenim zrakom brez olja.

Stanje vlage razpoke, robov razpoke in stranic razpoke "suho" v skladu z EN 1504-5.

Obdelava

Nanašanje

Vrtalne kanale Ø 14 mm v 45° kotu glede na betonsko površino vrtajte izmenično glede na razpoke.

Odmik vrtin od razpoke in vzdolž poteka razpoke: polovična debelina gradbenega dela.

Svedre P 214 po čiščenju vrtalnih kanalov vstavite neposredno v vrtine in jih fiksirajte s privijanjem matic.

Če je treba, razpoko zatesnite. Namestite matico in injekcijski nastavek.

Razpoko je treba glede na zahtevo popolnoma napolniti s PUR- ali EP-injekcijsko smolo.

Ko se polnilo strdi, prelomite sveder na prelomnem mestu in odstranite zgornji del.

primeren za naslednja polnila: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200, StoJet PIH NV, StoJet PIH 200

Obdelovalni tlak maks. 200 bar, upoštevajte maks. obdelovalni tlak iz trdnosti betona.

Tehnični list

StoJet P 214

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.

Dobava

Pakiranje karton

Številka artikla**Oznaka****Pakiranje**

14224-001

StoJet P 214

75 piece box

Skladiščenje**Pogoji skladiščenja**

Hraniti na suhem.

Oznaka**Produktna skupina**

Sveder

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com