


# Tehnični list

## StoLevell Deco

Organska izravnalna masa z možnostjo toniranja



### Značilnosti

#### Uporaba

- zunaj
- kot izravnalna masa in izravnalna masa za renoviranje
- na mineralnih in organskih podlagah
- kot gladka izravnalna masa do 2 mm debeline sloja na delovni korak
- ni za vlažne in umazane podlage

#### Lastnosti

- hitra možnost nadaljnje obdelave
- visoka trdnost
- brusen

### Tehnični podatki

| Merilo                         | Standard/navodilo<br>za preskušanje | Vrednost/<br>Enota          | Napotki    |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Gostota                        | EN ISO 2811                         | 1,7 - 1,9 g/cm <sup>3</sup> |            |
| Upornost difuzije vodne pare μ | EN ISO 7783                         |                             | V2 srednji |
| Vpojnost vode                  | EN 1062-3                           |                             | W3, nizko  |
| Požarna odpornost              | DIN 13501-1                         | A2-s1, d0                   |            |

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

### Napotki za obdelavo

#### Zahteve

Podlaga mora biti trdna, ravna, suha, nosilna in brez maščobe ter prahu. Zaradi vlage ali podlage, ki se še ni popolnoma vezala, lahko pride do poškodb v sledečih slojih, npr. do nastajanja mehurčkov, razpok.

#### Priprave

Preverite primernost in nosilnost obstoječih premazov. Odstranite premaze, ki niso nosilni. Po potrebi podlago očistite.

### Obdelava

#### Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C  
najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

#### Priprava materiala

Ko material premešate, je pripravljen na obdelavo.

## Tehnični list

### StoLevell Deco

| Poraba                                                                                                                                                                                                     | Način uporabe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pribl. poraba |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                            | na mm debeline sloja                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,30 - 1,80   | kg/m² |
| Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |
| Struktura nanosa                                                                                                                                                                                           | nanos izravnalne mase                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |       |
|                                                                                                                                                                                                            | temeljni premaz:<br>Odvisno od vrste in stanja podlage.                                                                                                                                                                                                                                        |               |       |
|                                                                                                                                                                                                            | vmesni premaz:<br>nanos izravnalne mase z izdelkom StoLevell Deco                                                                                                                                                                                                                              |               |       |
|                                                                                                                                                                                                            | zaključni premaz:<br>organske barve, stenske obloge ali ometi                                                                                                                                                                                                                                  |               |       |
| Nanašanje                                                                                                                                                                                                  | ročno, strojno                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                            | Izdelek nanesite strojno ali ročno z nerjavno jekleno gladilko.                                                                                                                                                                                                                                |               |       |
|                                                                                                                                                                                                            | Izdelek se lahko obdelava z vsemi običajnimi polžastimi napravami s plaščem.                                                                                                                                                                                                                   |               |       |
| Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave                                                                                                                                                                | Čas sušenja je odvisen od temperature, vetra in relativne zračne vlage. Načeloma je treba pri neugodnih vremenskih razmerah izvajati primerne zaščitne ukrepe (npr. zaščito pred dežjem), zlasti pa zaščititi fasadne površine, ki jih je treba obdelati, ali sveže izdelane fasadne površine. |               |       |
|                                                                                                                                                                                                            | Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost nadaljnje obdelave ne prej kot po 24 urah.                                                                                                                                                              |               |       |
| Čiščenje orodja                                                                                                                                                                                            | Po uporabi takoj očistite z vodo.                                                                                                                                                                                                                                                              |               |       |
| Dobava                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |
| Barvni odtenek                                                                                                                                                                                             | bela, delno je možno toniranje s StoColor System                                                                                                                                                                                                                                               |               |       |
| Skladiščenje                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |
| Pogoji skladiščenja                                                                                                                                                                                        | Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.                                                                                                                                                                |               |       |
| Rok skladiščenja                                                                                                                                                                                           | Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.                                                                                                        |               |       |
|                                                                                                                                                                                                            | Razlaga št. šarže:<br>1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden                                                                                                                                                                                                  |               |       |

## Tehnični list

# StoLevell Deco

Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Vsebino odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

### Oznaka

Produktna skupina

Izravnalna masa

### Sestava

po smernici VdL – barve za objekte  
polimerna disperzija  
mineralna polnila  
silikatna polnila  
voda  
alifati  
zgoščevalno sredstvo  
odstranjevalec pene  
omakalno sredstvo  
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi BIT/ZPT  
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi CIT/MIT 3:1

### Varnost

Upoštevajte varnostni list!  
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

### EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

### EUH208

Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3: 1). Lahko povzroči alergijski odziv.

Pri tem gre za konzervirna sredstva.  
Preprečite stik s kožo in očmi.

### EUH211

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

## Tehnični list

---

# StoLevell Deco

### Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana  
Brezje pri Grosupljem 69  
SI - 1290 Grosuplje  
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Tel. +386 1 5443 710  
pc.ljubljana.si@sto.com