


Tehnični list

StoLevell In AS

Organska masa za brizganje in izravnalna masa za ročni nanos, fina, preverjena glede škodljivih snovi



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- na mineralnih in organskih podlagah
- za doseganje kakovosti površine Q3 in Q4
- kot lopatica za montažne betonske elemente, mavčno kartonske plošče in druge mineralne podlage

Lastnosti

- racionalna obdelava z brezračnimi napravami
- dobro brusen
- hitra možnost nadaljnje obdelave
- se lahko nanese z valjčkom
- zavira rjo
- brez topil in mehčal ter z malo emisij
- TÜV SÜD – preverjanje glede sestavin in emisij, pomembnih za zdravje, redno nadzorovanje izdelkov in procesov, kontrola surovin (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- brez snovi, ki povzročajo obloge črnega prahu
- debelina sloja do 2 mm na delovni korak
- za posebne tapete (npr. kovinske ali vinilne tapete) izdelek ni primeren

Videz

- mat v skladu z EN 13300

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/Enota	Napotki
Gostota		1,7 g/cm ³	
Ekvivalentna debelina zračne plasti za difuzijo	EN ISO 7783		V1 visoko
Maksimalna debelina sloja		2 mm	
Požarna odpornost	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Sprijemna trdnost	EN 1542	1,5 MPa	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Tehnični list

StoLevell In AS

Zahteve	Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.		
Priprave	Priprava podlage in izvedba premazovanja morata ustrezati splošno priznanim pravilom tehnike. Vsi premazi in predhodna dela morajo vedno ustrezati objektu in zahtevam, katerim bo ta izpostavljen. Odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare premaze in sloje ter očistite površino (mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov). Sredstva za temeljni premaz ne smejo ustvariti sijočega sloja. Splesnele površine: Površine obdelajte z izdelkom Geiger STOP ali jih premažite z 10-odstotno raztopino vodikovega peroksida in jih temeljito izperite s čisto vodo. Pri sanaciji plesni upoštevajte ustrezne državna priporočila in smernice. Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno odgovornost preveriti in oceniti podlago.		
Obdelava			
Temperatura obdelave	najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C		
Čas obdelave	Možen čas uporabe je pribl. 20 minut, odvisno od podlage in sobne temperature.		
Priprava materiala	Pripravljen na obdelavo		
Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	na mm debeline sloja	1,70	kg/m²
	Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		
Struktura nanosa	temeljni premaz: Odvisno od vrste in stanja podlage. Luknjice, pore in fine neravnine izravnajte s proizvodom in jih dodatno zgladite. vmesni in zaključni premaz: Izdelek nanesite v več plasteh in ga zgladite.		
Nanašanje	brezzračno brizganje, mokro brizganje/obdelava z vijačno črpalko, nanos z gladilko, valjanje Proizvod, zapakiran v plastičnih vrečkah, se preko stiskalnih valjčkov črpa v		

Tehnični list

StoLevell In AS

brizgalno napravo.

Pobrizgajte ga po celotni površini z maks. debelino sloja pribl. 2 mm, nanesite z lopatico ali z valjčkom s srednje dolgimi vlakni in zgladite z nerjavno gladilno ali površinsko lopatko (širina 45–60 cm).

Po kratkem času zgladite pore, da se zaprejo. Če želite posebej gladke površine, morate izvesti še en nanos izravnalne mase.

Za obdelavo so primerni silosi, običajne polžaste plaščne naprave, zmožljiva brezzračna naprava Inospray XXL in slabše zmožljive brezzračne naprave, kot je Graco Mark X.

Načeloma ni treba nanašati več materiala in po glajenju ostati na površinah, kot je to potrebno za zapolnitev por in za doseganje ravnega in prekrivajočega izravnalnega sloja.

po brušenju:

Po preverjanju in oceni predelovalca po potrebi nanesite temeljni premaz izdelka StoPrim Plex ali StoPrim GT. Ravno izravnane površine je mogoče premazati z notranjimi barvami Sto.

pred tapeciranjem:

Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex ali StoPrim GT.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Posušen in brusen po pribl. 48 urah.
Predelava in presušitev sta odvisna od nanosene debeline sloja.
Po pribl. 24 urah je dana možnost nadaljnje obdelave z drugimi materiali in lastna obdelava pri nanosu materiala 4 mm, temperaturi podlage in zraka +24 °C ter relativni zračni vlagi 65 %.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Okna, vrata in vgradne dele je treba pred brizgalnimi deli prekriti po celotni površini.
Uporabljajte samo nerjavna in čista orodja ter delovne naprave.

Z uporabo naravnih polnilnih snovi so možne le majhne razlike med barvnimi odtenki. Če drugi sloj nanesete s škropljenjem in ne s premazovanjem, mora imeti material za prvi in drugi sloj isto serijsko številko.

Na tesnih in manj vpojnih podlagah lahko nastanejo fini zračni mehurčki. Te je mogoče po krajšem odzračevanju odstraniti s ponovnim glajenjem. Čas naknadnega glajenja je odvisen od temperature in zračne vlage na objektu. Če bi po ponovnem glajenju ponovno nastali mehurčki, je bilo glajenje izvedeno prezgodaj. Potem ponovite postopek glajenja.

Uporaba na površinah z vplivom vode:

Tehnični list

StoLevell In AS

- Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).

V montažni gradnji lahko veljajo posebne zahteve, s tem pa tudi odstopajoča pravila.

Za posebne tapete (npr. kovinske ali vinilne tapete) izdelek ni primeren; po potrebi uporabite StoLevell In Resist.

Dobava

Barvni odtenek naravna bela

Pakiranje vedro in vreča

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026
Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Dovoljenja/ atesti

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-10/241216-1
StoLevell In AS (z malo emisij, preverjen glede škodljivih snovi in z nadzorovano proizvodnjo)
Ocena obnašanja emisij

Oznaka

Produktna skupina Izravnalna masa

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
polimerna disperzija
mineralna polnila
voda
zgoščevalno sredstvo

Tehnični list

StoLevell In AS

disperzijsko sredstvo
sredstva za ohranjanje vlage
Zaviralci korozije
odstranjevalec pene
zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi BIT/ZPT

Varnost Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [št. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [št. ES 220-239-6] (3: 1). Lahko povzroči alergijski odziv.

Pri tem gre za konzervirna sredstva.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com